

SPECIAL RAPID

La posa di pavimenti in ceramica e/o materiali lapidei moderatamente sensibili all'umidità ed alla macchiatura dovrà essere effettuata con un adesivo cementizio migliorato, con elevato contenuto polimerico e potere bagnante, a presa rapida, grigio, classificato C2F secondo EN 12004 tipo **SPECIAL RAPID** di Fassa Bortolo. Su supporti a base gesso applicare un primer (tipo PRIMER DG 74 di Fassa Bortolo). La posa dovrà essere effettuata rispettando le indicazioni della norma UNI 11493-1 e UNI 11714-1.

L'adesivo dovrà essere classificato EC1 PLUS dall'associazione tedesca GEV.

Il prodotto dovrà inoltre soddisfare le seguenti caratteristiche prestazionali:

Densità adesivo indurito:	ca. 1500 kg/m ³
Durata dell'impasto:	ca. 40 minuti
Tempo aperto:	≥10 minuti
Tempo di registrazione:	ca. 30 minuti
Tempo di attesa per la sigillatura delle fughe:	ca. 4 ore
Messa in esercizio:	24 ore

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: ca. 3-6 kg/m²



Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV
Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com
fassab@fassabortolo.com