

## **RAPID MAXI S1**

La posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica e/o materiali lapidei moderatamente sensibili all'umidità ed alla macchiatura dovrà essere effettuata con un adesivo cementizio migliorato, con elevato contenuto polimerico, a presa rapida, a scivolamento verticale nullo e deformabile, extrabianco o grigio, classificato C2FT S1 secondo EN 12004 tipo **RAPID MAXI S1** di Fassa Bortolo. Su supporti a base gesso applicare un primer (tipo PRIMER DG 74 di Fassa Bortolo). La posa dovrà essere effettuata rispettando le indicazioni della norma UNI 11493-1 e UNI 11714-1.

L'adesivo dovrà essere classificato EC1 PLUS dall'associazione tedesca GEV.

Il prodotto dovrà inoltre soddisfare le seguenti caratteristiche prestazionali:

Densità adesivo indurito:	ca. 1500 kg/m <sup>3</sup>
Durata dell'impasto:	ca. 30 minuti
Tempo aperto:	≥10 minuti
Tempo di registrazione:	ca. 15 minuti
Tempo di attesa per la sigillatura delle fughe:	ca. 2-3 ore
Messa in esercizio:	24 ore

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

*Consumo:* ca. 3-6 kg/m<sup>2</sup>