

FEEL WOOD TOP SATIN

TECHNISCHES DATENBLATT

Seidenglänzender, transparenter
wasserverdünnbarer Schutzanstrich



Innen-/Außenbereich



Metallverpackung



Farbroller



Malerbürste



Sprühverfahren

Zusammensetzung

FEEL WOOD TOP SATIN ist ein wasserverdünnbarer Transparentanstrich mit ausgezeichneter Füllkraft, Witterungs- und UV-Strahlenbeständigkeit auf der Basis spezieller Acrylharze und spezifischer Zuschlagstoffe zur Verleihung wasserabweisender Wirkung.

Lieferung

- Kartonschachteln mit 2 Stück zu jeweils 2,5 l und Kartonschachteln mit 6 Stück zu jeweils 0,75 l
- Farbtöne: transparent

Verwendung

FEEL WOOD TOP SATIN eignet sich zur Behandlung von neuen oder bereits gestrichenen Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich, sofern sie nicht in direktem Kontakt mit Wasser oder dem Erdbreich stehen.

Untergrundvorbereitung

NEUES HOLZ:

- Vorhandene Harze gegebenenfalls mit geeignetem Lösungsmittel entfernen.
- Es wird empfohlen, die Oberfläche abzuschmirgeln und Staub und Verarbeitungsrückstände zu entfernen.
- Die Oberfläche muss trocken (Restfeuchte unter 15%), sauber und öl-, wachs- und fettfrei sein.
- Die Oberfläche mit FEEL WOOD WET oder FEEL WOOD WHITE behandeln.
- Vor dem Auftragen von FEEL WOOD TOP SATIN ist die vollständige Trocknung der vorherigen Behandlung abzuwarten.

BEREITS GESTRICHENES HOLZ:

- Schwach haftende Teile vorheriger Farbanstriche gegebenenfalls entfernen.
- Die Oberfläche zur Aufräumung abschmirgeln und Staub und Verarbeitungsrückstände entfernen.
- Die Oberfläche muss trocken (Restfeuchte unter 15%), sauber und öl-, wachs- und fettfrei sein.
- Im Falle eines stark saugenden Untergrunds ist der vorgeschlagene Vorbereitungszyklus für NEUES HOLZ auszuführen, anderenfalls erfolgt das Aufbringen von FEEL WOOD TOP SATIN.

Anwendung

Das Produkt bis zum Erhalt einer gleichmäßigen Konsistenz anmischen. FEEL WOOD TOP SATIN ist gebrauchsfertig, im Bedarfsfall kann es jedoch im Volumen maximal zu 5% mit Wasser verdünnt werden. Das Produkt FEEL WOOD TOP SATIN mittels Bürste, Roller oder mithilfe eines Spritzgeräts mit Mischluft (Ø Düse 1,3-1,5 mm / Druck 3-4 bar) auftragen und zwischen den beiden Schichten eine Standzeit von mindestens 20 Stunden einhalten. Zwischen der einen und der anderen Schicht leicht abschmirgeln, um die Haftung und die Ästhetik des Anstrichs zu verbessern.



Hinweise

- Vor dem Gebrauch ist das Sicherheitsdatenblatt einzusehen.
- Während der Verwendung die Räume ordentlich lüften und für die Reinigung der Werkzeuge Wasser verwenden.
- Schutzhandschuhe und Schutzkleidung verwenden, bei Kontakt mit der Haut mit reichlich Wasser und Seife abwaschen.
- Behälter und Produkt müssen unter Beachtung der nationalen Vorschriften entsorgt werden.
- Für die Aufbringung und Austrocknung des Produktes muss die Umgebungs- und Untergrundtemperatur zwischen +5 und +30° C betragen, mit einer relativen Feuchte von maximal 75%.
- Das gesamte Material für die Ausführung der jeweiligen Arbeit immer von ein und derselben Partie verwenden.
- Vor dem Auftragen von FEEL WOOD TOP SATIN sich vergewissern, dass die sich im Holz befindende Feuchte nicht mehr als 15% beträgt.
- Das Aufbringen auf Oberflächen, die einer direkten Sonneneinstrahlung oder starkem Wind ausgesetzt sind, ist zu vermeiden.
- Nicht bei widrigen Witterungsbedingungen oder im Beisein von Oberflächenkondenswasser aufbringen.
- Anbringungen im Außenbereich sind über einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden vor Regenschlag zu schützen, und dies bis zur vollständigen Austrocknung.
- Die Austrocknungszeiten werden von den klimatischen Umgebungsbedingungen beeinflusst.
- Hohe Umgebungsfeuchte und übermäßige Schichtstärken können die Erhärtung der aufgetragenen Filmschicht verzögern.
- Das Produkt in der richtigen Menge auftragen, Anhäufungen vermeiden und den Maserungsausrichtungen folgen, um das Auftreten von unästhetischen Anschlussstellen zu vermeiden.
- Vorab Probeversuche durchführen um festzustellen, ob das Holz reich an Gerbstoff ist, zumal es dann zum Auftreten von unerwünschten Fleckenbildungen und/oder Vergilbungen kommen könnte.
- Sich vergewissern, dass alle Metallbestandteile, die mit dem Produkt in Verbindung kommen könnten, aus korrosionsbeständigem Material bestehen.
- Nicht zu behandelnde Flächen (wie beispielsweise Glas, Beschläge, Keramik, Naturstein, Möbel usw.) mit geeigneter Abdeckung schützen, um sie vor nicht entfernbaren Flecken zu bewahren.
- Die im vorliegenden technischen Datenblatt beinhaltenen Angaben basieren auf unserem Wissensstand und auf technischen und praktische Erfahrungswerten. Die technischen Angaben beziehen sich auf die durchschnittlichen Eigenschaften des Basisprodukts und werden unter kontrollierten Laborbedingungen festgesetzt. Die Variabilität der natürlichen und auf dem Markt erhältlichen Rohstoffe kann zu geringfügigen Abweichungen zu den angegebenen Werten führen. Daher ist es erforderlich, dass der Käufer/Verwender höchstpersönlich noch vor der Anwendung am Bau die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Gebrauch überprüft, insbesondere dann, wenn bei ein und derselben Arbeit/Baustelle unterschiedliche Partien desselben Materials verwendet werden (eine allerdings nicht zu empfehlende Praktik, wie unter Punkt 6 der vorliegenden Hinweise angeführt).

FEEL WOOD TOP SATIN ist im Originalzustand ohne Beigabe von Fremdstoffen zu verwenden, ausgenommen Wasser zur Verdünnung.

Lagerung

Vor Frost schützen. Das Produkt zur Aufbewahrung bei einer Temperatur von +5 bis +35° C einlagern. Kühl und trocken in der unversehrten Originalverpackung gelagert, ist das Material innerhalb von 24 Monaten zu verwenden. Wenn das Produkt abgelaufen ist, muss es gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Qualität

FEEL WOOD TOP SATIN wird im hauseigenen Labor gründlich und fortlaufend kontrolliert. Die verwendeten Rohstoffe werden sorgfältig ausgesucht und einer strengen Prüfung unterzogen.



Technische Daten

Aussehen des Trockenfilms	20-30 GU bei 60° . seidenglänzend
Spezifisches Gewicht	ca. 1,02 kg/l
Indikative praktische Ergiebigkeit	ca. 5-6 m ² /l (2 Schichten)
Viskosität	30-40" Kelch ISO - DIN 8
Lufttrocknung (20° C - 65% RF)	2-3 Stunden. fühlbar
	18-20 Stunden. in der Tiefe
Neu streichbar	zwischen den beiden Anwendungen 20 Stunden zuwarten
EU-Grenzwert für VOC-Gehalt (Richtlinie 2004/42/EG)	Kat- A/e, Wb: VOC max. 130 g/l VOC-Gehalt Produkt: < 130 g/l
Die Angaben wurden bei einer Temperatur von 20° C ermittelt.	

Die angeführten Angaben beziehen sich auf Laborversuche; beim praktischen Baustellengebrauch könnten sie sich je nach Anwendungsbedingungen erheblich verändern. Der Anwender hat auf jeden Fall die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen und trägt für die sich aus dem Gebrauch ergebenden Folgen die alleinige Verantwortung. Die Firma Fassa behält sich das Recht vor, technische Abänderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen.

Technische Spezifikationen in Hinblick auf den Gebrauch der Produkte von Fassa Bortolo im Struktur- oder Brandschutzbereich sind nur dann von offiziellem Charakter, wenn sie vom "Technischen Kundendienst" und von der "Forschungsentwicklung und Qualitätssicherung" Fassa Bortolo erteilt werden. Sofern erforderlich, wenden Sie sich an den Technischen Servicedienst des jeweiligen Landes (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Es wird daran erinnert, dass laut den geltenden Rechtsvorschriften für obgenannte Produkte eine Beurteilung von Seiten der beauftragten Fachperson erforderlich ist.