



FASSAFILL RAPID

TECHNISCHES DATENBLATT

Schnellhärtender, hydrophobierter Zementversiegler mit hohen mechanischen Festigkeiten und hoher Abriebfestigkeit, schimmelpilz- und algenbeständig, für die Verfüllung von Fugen von 2 bis 20 mm



Innen-/Außenbereich



Fußbodenaufbau im Innen-/Außenbereich



In Schwimmbecken



Loseware



Gummispachtel

Vorteile

- Einfache Anwendung und Reinigung
- Rasche Abbindung und Benutzbarkeit
- Wasserabweisend
- Ausgezeichnete Abriebbeständigkeit
- Hohe Farbstabilität
- Geeignet für Fußböden- und Wandbeläge mit Heiz-/Kühlanlage
- Vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums an Schimmelpilzen und Algen geschütztes Produkt

Zusammensetzung

FASSAFILL RAPID ist ein Zementversiegler und beinhaltet spezielle Bindemittel, ausgesuchte Sande, hydrophobierende Stoffe sowie spezifische Zusatzstoffe für die bessere Verarbeitung. FASSAFILL RAPID ist vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums an Schimmelpilzen und Algen geschützt.

Lieferung

- Säckchen zu ca. 5 kg in Kartonschachteln zu jeweils 5 Stück
- Farbtöne: in 16 Farben erhältlich (siehe Farbtabelle)

Verwendung

FASSAFILL RAPID ist ein Zementversiegler für die Verfüllung von Fugen mit einer Breite von 2 bis 20 mm zwischen Keramikfliesen aller Art: zweifach gebrannt, einfach gebrannt, Steinzeug, Feinsteinzeug, geschliffenes Steinzeug, Klinker und Cotto, Marmore, Granit, Agglomerate und Glasmosaik, Keramik oder Marmor.

FASSAFILL RAPID wird für die Verfugung im Innen- und Außenbereich von Boden- und Wandbelägen verwendet, und zwar überall dort, wo keine hohe chemische Belastung vorherrscht. Ferner geeignet für die Verfugung im Beisein von Heiz-/Kühlanlagen und für Schwimmbecken.

Untergrundvorbereitung

Vor der Verfugung mit FASSAFILL RAPID ist zu überprüfen, ob die Verlegung des Belags im Einklang mit den geltenden Vorschriften und Verlegerichtlinien erfolgt ist, und ob alle Fliesen einwandfrei am Untergrund anhaften.

Sich ferner vergewissern, dass der zum Verkleben der Verkleidung verwendete Baumörtel oder Klebstoff einen ordentlichen Reifegrad erreicht hat, ausreichend erhärtet und trocken ist und die angegebenen Standzeiten eingehalten werden. Auf diese Weise wird das Aufsteigen von Restfeuchte verhindert, welche an der Oberfläche Salzausblühungen und Farbtonabweichungen im Fugenmörtel verursachen kann.

Fugen und Endbelag (Keramik, Marmor usw.) sind präventiv von Kleberrückständen zu säubern, Staub und bröckelige Teile sind abzusaugen; darüber hinaus müssen die Fugen zu mindestens 2/3 der Fliesenstärke frei sein (die gesamte Fliesenstärke im Falle dünnschichtiger Fliesen).

Während der heißen Jahreszeit und bei saugfähigen Fliesen sind die Fugen präventiv zu befeuchten und Wasseranstaunungen zu vermeiden.



Verarbeitung

Je nach gewünschter Konsistenz, abhängig von der auszuführenden Anwendung (Böden oder Wandbeläge), 21-24% sauberes Wasser begeben. Von Hand oder mit dem Rührquirl, zur Vermeidung von Luftenbindungen auf langsamer Drehstufe, bis zum Erhalt eines homogenen und knollenfreien Gemischs anmischen. Das Gemisch ist nun über einen Zeitraum von ca. 30 Minuten verarbeitbar. 2 Minuten zuwarten, erneut aufmischen und die Fugen vollständig durch Verwendung eines Gummispachtels oder einer Rakel verfüllen. Diagonal zur Fliesenausrichtung vorgehen und überschüssiges Material mit dem Spachtel abtragen, immer in diagonaler Bewegungsrichtung zur Verfugung. Nachdem FASSAFILL RAPID verdickt ist und eine matte Oberfläche aufweist (ein Merkmal, das in unterschiedlichen Zeiträumen je nach Porosität des Untergrunds, nach Dicke und Art der Fliese und nach Umgebungsbedingungen eintritt), erfolgt die Reinigung mit leicht feuchtem Schwamm in diagonaler Ausrichtung zu den Fugen; man verwendet hierbei zwei Behältnisse mit Wasser, eines zum Reinigen des Schwammes und ein weiteres zur Vervollständigung der Reinigung mit sauberem Wasser. Den Feuchtgehalt des Schwammes gleichmäßig halten, um Inhomogenität in der Oberflächenfarbe zu vermeiden. Die verfrüht vorgenommene Reinigung kann ein übermäßiges Aushöhlen der Fuge verursachen und bei der Fuge zu Farbungleichheiten führen. Die Fugenreinigung kann gegebenenfalls mit einem sauberen und trockenen Lappen vervollständigt werden.

Im Falle säurebeständiger Flächen empfiehlt sich, in der Gegenwart von Rückständen oder von Rändern eines zementösen Fugenfüllers, eine Reinigung mit dem Säurereiniger FASSA-CLEAN PLUS.

Für einen korrekten Gebrauch wird empfohlen, die technische Beschreibung jedes einzelnen hier oben angeführten Artikels einzusehen.

Hinweise

- Produkt für den professionellen Gebrauch.
- FASSAFILL RAPID nicht auf feuchten Untergründen oder bei aufsteigender Feuchtigkeit verwenden.
- Auf saugfähigen Fliesen oder porösen bzw. rauen Oberflächen ist vorab immer eine Probeverfugung zur Überprüfung der Reinigbarkeit durchzuführen.
- Das Anmachwasser präzise dosieren, um die Homogenität des Farbtons zu gewährleisten. Ein Übermaß an Wasser könnte die Bildung einer weißen Belagschicht auf der Oberfläche des Fugenmörtels verursachen.
- Bei der Zubereitung mehrerer Gemische ist immer dieselbe Wasserdosierung einzuhalten. Gemische, die mit unterschiedlichen Wasserdosierungen zubereitet werden, könnten eine Inhomogenität des Versieglerfarbtons aufweisen.
- Die Reinigung des Belags hat erst nach dem Eindicken des Fugenversieglers zu erfolgen, um ein Aushöhlen der Fugen und eine Farbtonabweichung zu vermeiden.
- Sauberes Wasser für die Reinigung des Belags verwenden.
- Nicht mit übermäßig nassen Schwämmen reinigen und Wasseranstauungen vermeiden.
- FASSAFILL RAPID nicht als Dehnungs- oder Teilungsfuge verwenden.
- Der Versiegler ist vor Sonneneinstrahlung, vor Regen und vor Frost über einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden zu schützen.
- Sollte sich auf Fuge oder Belag eine erhärtete Oberflächenpatina befinden, und dies nach nicht weniger als 24 Stunden nach Abschluss des Versiegelungsvorgangs, so ist der Säurereiniger FASSA-CLEAN PLUS mit einer Verdünnung von mindestens 1:1 zu verwenden, wobei das jeweilige technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt einzusehen ist.
- Die in der Farbtonkarte FASSAFILL RAPID aufgezeigten Farbtöne sind rein indikativ, da sie von der Porosität des Fliesenbelags beeinflusst werden.
- Übermäßige Unterschiede bei der Fugenschichtstärke sind zu vermeiden, damit es nicht zu Farbtonabweichungen an der Oberfläche kommt.
- Die verlorene Verarbeitbarkeit ist nicht durch erneutes Zugeben von Anmachwasser wiederherzustellen.
- Dehnungs- und Teilungsfugen beachten.

Lagerung

- Im Trockenen und in unversehrter Verpackung nicht länger als 12 Monate lagern. Wenn das Produkt abgelaufen ist, muss es gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Qualität

FASSAFILL RAPID wird im hauseigenen Labor gründlich und fortlaufend kontrolliert. Die verwendeten Rohstoffe werden sorgfältig ausgesucht und einer strengen Prüfung unterzogen.



Farbpalette

in-CLASSIC

F01 Weiß	
F03 Hellgrau	
F05 Eisgrau	
F07 Manhattan	
F09 Quarzgrau	
F11 Grey	
F13 Sand	
F15 Anthrazit	
F17 Schwarz	

in-WOOD

F21 Jasmin	
F23 Beige	
F25 Anemone	
F27 Hellsand	
F29 Puderbraun	
F31 Caramel	
F33 Braun	

Alle Fugenversiegler von Fassa Bortolo für die Fugenverfüllung zwischen Keramikfliesen und Steinmaterialien erfüllen die Anforderungen der Norm EN 13888.

Die wiedergegebenen Farben sind rein indikativ und können aufgrund des Ausdrucks, der Bildverarbeitung und Bildkonversion Veränderungen erfahren.

Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Farbwiedergabe von einer Vielfalt von weiteren Faktoren beeinflusst wird, so beispielsweise vom natürlichen Licht, das weder homogen noch konstant ist, und vom künstlichen Licht, das von der Farbtemperatur oder der CCT - Correlated Color Temperature, von der Lichtquelle und der Farbe naher Oberflächen beeinflusst wird. Das Farbsehen am Computer wird zusätzlich von der Bildeinstellung des Nutzers beeinflusst.

Für eine aussagekräftigere Übereinstimmung der Farbtöne sind die Fugenmuster heranzuziehen, die in der Farbtonmappe zu finden sind.

In jedem Fall wird präzisiert, dass der letztlich am Bau erhaltene Farbton von der Verarbeitung, der Anwendung und Reinigung des Fugenversieglers abhängt, letztendlich auch von Art und Farbe der an die Fugen angrenzenden Fliesen und dem Umstand, dass sich selbiger im Laufe der Zeit infolge der vorherrschenden Umgebungsbedingungen (Feuchtigkeit, Licht usw.) verändern kann.

Aus diesen Gründen schließt Fassa S.r.l. jegliche Art von Garantie in Bezug auf die Farbe der Fugenversiegler Fassa Bortolo aus, ebenso auf die jeweilige Übereinstimmung des Produktes mit Abbildungen und Mustern und auf das letztlich erhaltene Endergebnis am Bau; hierfür wird von vornherein keinerlei Verantwortung übernommen.



Technische Daten	
Aussehen	farbiges Pulver
Anmachwasser	21-24%
Spezifisches Gewicht des frischen Gemischs	ca. 1.900 kg/m ³
pH	> 12
Lebensdauer des Gemischs	ca. 30 Minuten
Verarbeitungstemperatur	von +5° C bis +35° C
Ergiebigkeit	siehe Tabelle
Wartezeit für die Wandverspachtelung	Normalabbindender Klebstoff 4-8 Stunden Schnellabbindender Klebstoff 1-2 Stunden Mörtel 2-3 Tage
Wartezeit für die Verfüzung des Bodenbelags	Normalabbindender Klebstoff 24-36 Stunden Schnellabbindender Klebstoff 3-4 Stunden Mörtel 7-10 Tage
Begehbarkeit	nach mindestens 3 Stunden
Volle Belastbarkeit	frühestens nach 24 Stunden (48 Stunden bei der Verwendung in Schwimmbecken)
Temperaturbeständigkeit	von -30° C bis +80° C
Beständigkeit gegen Feuchtigkeit	optimal
Beständigkeit gegen die Sonnenalterung	optimal
Lösungsmittel-, Öl- und Alkalibeständigkeit	optimal
Säurebeständigkeit	nicht beständig gegen aggressive Säurebelastung
Entspricht der Norm EN 13888	CG2 WA

Zertifizierungen und Protokolle zur ökologischen Nachhaltigkeit	
LEED-Protokoll V4.1	EQ Credit - Emissionsarme Materialien
	EQ Credit - Baumanagementplan für Raumluftqualität
BREEAM-Protokoll	HEA 02 - Raumluftqualität
WELL-Protokoll v2	X01 - Materialbeschränkungen
	X06 - VOC-Beschränkungen
MUK-Protokoll	2.5.1/3.2.8 - Innenraumemissionen
GEV-Einstufung	GEV EMICODE EC 1 ^{Plus} - sehr emissionsarm

Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen	EN 12808-3	≥ 2,5 N/mm ²	ENTSPRICHT DER NORM EN 13888 KLASSE CG2WA
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	EN 12808-3	≥ 15 N/mm ²	
Biegezugfestigkeit nach Tau-Frost-Wechseln	EN 12808-3	≥ 2,5 N/mm ²	
Druckfestigkeit nach Tau-Frost-Wechseln	EN 12808-3	≥ 15 N/mm ²	
Abriebbeständigkeit	EN 12808-2	≤ 1000 mm ³	
Schwindung	EN 12808-4	≤ 3 mm/m	
Wasseraufnahme nach 30'	EN 12808-5	≤ 2 g	
Wasseraufnahme nach 240'	EN 12808-5	≤ 5 g	

Nicht verwenden für	Alternativ verwenden
Versiegelungen in schwerbelasteten Räumen	FASSAFILL MEDIUM + LATEX DR 843
Abzuschleifende Fußböden	FASSAFILL MEDIUM + LATEX DR 843
Säurebeständige Versiegelungen	FE 838
Säurebeständige Versiegelungen mit hohem ästhetischen Ergebnis	FASSAFILL EPOXY
Dehnungsfugen	FASSASIL NTR PLUS – FASSALASTIC TIXO PU 40



Tabelle des theoretischen Ergiebigkeit von FASSAFILL RAPID im Verhältnis zu Fliesenformat und Fugengröße, ausgedrückt in g/m²

Fließengröße in mm			D = Fugengröße				
A	B	C	2 mm	4 mm	8 mm	12 mm	20 mm
20	20	4	1260	2520	-	-	-
50	50	4	504	1008	-	-	-
50	50	8	1008	2016	-	-	-
75	150	6	378	756	1512	2268	-
100	100	6	378	756	1512	2268	3780
100	100	8	504	1008	2016	3024	5040
100	100	10	603	1260	2520	3780	6300
100	200	6	284	567	1134	1701	2835
100	200	10	473	945	1890	2835	4725
150	150	6	252	504	1008	1512	2520
150	150	10	420	840	1680	2520	4200
200	200	8	252	504	1008	1512	2520
120	240	12	473	945	1890	2835	4725
250	250	12	302	605	1210	1814	3024
250	250	20	504	1008	2016	3024	5040
250	330	8	177	354	709	1063	1772
300	300	8	168	336	672	1008	1680
300	300	10	210	420	840	1260	2100
300	300	20	420	840	1680	2520	4200
300	600	10	158	315	630	945	1575
330	330	10	191	382	764	1145	1909
400	400	10	158	315	630	945	1575
450	450	12	168	336	672	1008	1680
500	500	12	151	302	605	907	1512
600	600	12	126	252	504	756	1260
600	600	5	53	105	210	315	525
600	600	3	32	63	126	189	315
900	900	10	70	140	280	420	700
1200	1200	12	63	126	252	378	630

$[(A+B)/(AxB)] \times C \times D \times 1500 \times 1,05 = g/m^2$	A = Fliesenlänge (in mm)
	B = Fliesenbreite (in mm)
	C = Fliesenstärke (in mm)
	D = Fugenbreite (in mm)

Die angeführten Angaben beziehen sich auf Laborversuche; beim praktischen Baustellengebrauch könnten sie sich je nach Anwendungsbedingungen erheblich verändern. Der Anwender hat auf jeden Fall die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen und trägt für die sich aus dem Gebrauch ergebenden Folgen die alleinige Verantwortung. Die Firma Fassa behält sich das Recht vor, technische Abänderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen.

Technische Spezifikationen in Hinblick auf den Gebrauch der Produkte von Fassa Bortolo im Struktur- oder Brandschutzbereich sind nur dann von offiziellem Charakter, wenn sie vom "Technischen Kundendienst" und von der "Forschungsentwicklung und Qualitätssicherung" Fassa Bortolo erteilt werden. Sofern erforderlich, wenden Sie sich an den Technischen Servicedienst des jeweiligen Landes (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Es wird daran erinnert, dass laut den geltenden Rechtsvorschriften für obgenannte Produkte eine Beurteilung von Seiten der beauftragten Fachperson erforderlich ist.