

FASSASIL NTR PLUS

Neutraler Silikonversiegler mit Alkoxyvernetzung und niedrigem E-Modul, geschützt vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums an Schimmelpilzen und Algen.



- Ausgezeichnete Elastizität und Dauerhaftigkeit
- Ideal für Naturstein und Marmor
- Vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums an Schimmelpilzen und Algen geschützt
- Ausgezeichnetes Haftvermögen auf saugfähigen und nicht saugfähigen Unterlagen
- Lösungsmittelfrei
- Geruchlos

FASSA-CLEAN PLUS

Säurehaltiges Reinigungskonzentrat für die Reinigung von Keramikfliesen



- Hohe Reinigungswirkung
- Exklusive Formulierung, die die Einfärbung der Zementfugen nicht verändert.

FASSAFILL EPOXY CLEANER

Reinigungsmittel zur Entfernung von Schleierbildungen und Epoxydspachtelrückständen.



- Ideal zur Entfernung von Epoxydspachtelrückständen und -verkrustungen
- Gebrauchsfreundlich
- Ohne Schleierbildung abwaschbar
- Beschädigt nicht die Fugen
- Lösungsmittelfrei

Schwammbrett für Epoxydfugen FASSAFILL EPOXY

Schwamm aus Naturzellulose (Abmessung 290x150x30 mm)



Schwammbrett für Zementfugen FASSAFILL

Naturschwamm (Abmessung 290x150x40 mm)



Fugenspachtel

Spachtel mit rotem oder blauem Gummi (Abmessung 250x110 mm)



Filzreiber

in Weiß, weich, für Fliesen (Abmessung 250x120 mm)



Wascheimer für Schwammbretter



**FASSA
BORTOLO**
QUALITÄT AM BAU

www.fassabortolo.com



Dekorative Fugenversiegler Mini-Handbuch für die Verlegung und Reinigung

Der letzte Schliff für einen perfekten Fußboden

 **living
grouts**

**FASSA
BORTOLO**

Anwendungszyklus mit EPOXYD-FUGENFÜLLER



1. Fugen und Belag (Keramik, Glasmosaik usw.) müssen präventiv von Kleberresten, Staub und losen Teilen durch sorgfältiges Absaugen gereinigt werden; darüber hinaus müssen die Fugen zu mindestens 2/3 der Fliesenstärke leer sein (die volle Fliesenstärke bei dünn-schichtigen Fliesen).

2. Die Komp. B von FASSAFILL EPOXY in die Komp. A von FASSAFILL EPOXY schütten; sorgfältig mithilfe eines Wendelrührers auf langsamer Drehstufe bis zum Erhalt eines homogenen und knollenfreien Gemischs anrühren.

3. Sich vergewissern, dass die Komponenten gut miteinander vermischt sind, und das Gemisch mithilfe eines Spachtels oder einer Kelle vom Boden und von den Seitenwänden des Gebindes ablösen.

4. Das Gemisch mit einem Gummispachtel aufziehen. In diagonaler Ausrichtung zum Fliesenmuster vorgehen und darauf achten, dass die Fugen vollständig verfüllt werden; überschüssiges Material wird mit dem Spachtel entfernt. Das noch frische Produkt mit möglichst lauwarmem Wasser besprühen.

5. Mithilfe eines Filzreibers mit kreisenden Bewegungen reinigen, um Spachtelrückstände zu entfernen; dabei ist darauf zu achten, dass gleichermaßen die gesamte Oberfläche emulgiert wird.

6. Der zweite Arbeitsgang wird mithilfe eines Zelluloseschwamms ausgeführt; gegebenenfalls wird dabei FASSAFILL EPOXY CLEANER hinzugefügt, verdünnt mit Wasser im Verhältnis 1:5.

7. Sollten die Fliesen am darauffolgenden Tag der Reinigung Schleier oder klebrige Stellen aufweisen, so können diese mit einem Zelluloseschwamm und einer Lösung aus FASSAFILL EPOXY CLEANER und Wasser im Mischverhältnis 1:5 entfernt werden. Bei hartnäckigem Schmutz und erhärteten Spachtelrückständen ist FASSAFILL EPOXY CLEANER innerhalb von 24 Stunden nach der Anwendung unverdünnt zu verwenden; zu einem späteren Zeitpunkt kann das Produkt nur noch mechanisch entfernt werden.

FASSAFILL EPOXY

Zweikomponentiger Epoxydversiegler für Fugen von 1-10 mm von hohem technischen und ästhetischen Wert.



GLITTER LUXOR für FASSAFILL Epoxy

Glitter mit höchstem Ästhetikergebnis als Zusatzmittel zur Produktlinie FASSAFILL EPOXY.



- Säure- und basenbeständig
- Ölundurchlässig
- Hohe mechanische Festigkeit und Abriebbeständigkeit
- Schwind- und rissfrei
- Verminderte Absorption
- Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und reinigungsfreundlich
- Geringe Emission flüchtiger organischer Verbindungen
- Hohe Farbwiedergabe
- In 31 Farbtönen erhältlich

FASSAFILL SMALL FASSAFILL MEDIUM FASSAFILL LARGE FASSAFILL RAPID



Hydrophobierte und zementgebundene Versiegler mit hohen mechanischen Festigkeiten und großer Abriebbeständigkeit. Vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums an Schimmelpilzen und Algen geschütztes Produkt.

0 ↔ 5 mm



2 ↔ 12 mm



5 ↔ 20 mm






2 ↔ 20 mm



- Vor dem Aufkommen eines breiten Artenspektrums an Schimmelpilzen und Algen geschütztes Produkt
- Ausgezeichnete Abriebbeständigkeit
- Einfache Anwendung und leicht zu reinigen
- Hohe Farbstabilität
- Wasserabweisend
- Geeignet für Boden- und Wandflächen mit Heiz-/Kühlanlage
- In 28 Farbtönen erhältlich

Anwendungszyklus mit ZEMENT-FUGENFÜLLER



1. Fugen und Belag (Keramik, Marmor usw.) müssen präventiv von Kleberresten, Staub und losen Teilen durch sorgfältiges Absaugen gereinigt werden; darüber hinaus müssen die Fugen zu mindestens 2/3 der Fliesenstärke leer sein (die volle Fliesenstärke bei dünn-schichtigen Fliesen).

2. Die Fugen durch Verwendung eines Gummispachtels vollständig verfüllen.

3. In diagonaler Ausrichtung zum Fliesenmuster vorgehen und überschüssiges Material mit dem Spachtel entfernen, und zwar immer in diagonaler Ausrichtung zum Fugenmuster.

4. Zuwarten bis FASSAFILL verdichtet ist und eine matte Oberfläche aufweist (ein Merkmal, das je nach Porosität des Untergrunds, je nach Stärke und Art der Fliese sowie je nach vorherrschenden Umgebungsbedingungen auftritt). Mit einem leicht feuchten Schwamm reinigen, wobei immer in diagonaler Ausrichtung zum Fugenmuster vorzugehen ist. Es ist hierbei darauf zu achten, dass immer zwei Behältnisse mit Wasser zur Verfügung stehen, eines zur Säuberung des Schwammes und das andere zur Ausführung der Reinigungsarbeiten mit sauberem Wasser.

5. Im Falle säurebeständiger Flächen, empfiehlt sich beim Vorhandensein von Zementspachtelrückständen oder Schleierbildungen eine Reinigung mit dem Säurereiniger FASSA CLEAN PLUS (in frühestens 24 Stunden bei FASSAFILL RAPID und nach 7 Tagen bei FASSAFILL mit normaler Abbundung).

6. FASSA CLEAN PLUS je nach Art und Hartnäckigkeit der zu entfernenden Verkrustungen verdünnen (Verdünnung von 1:1 bis zu 1:8). Bei stark saugfähigen Belägen sind diese präventiv mit Wasser zu befeuchten. FASSA CLEAN PLUS gleichmäßig auf die zu behandelnde Fläche auftragen und etwa 5-10 Minuten einwirken lassen, bis ein nennenswertes Aufweichen der zu entfernenden Rückstände erkennbar ist.

7. Die Flüssigkeit mit einem Schwamm oder mit einem anderen geeigneten Mittel aufnehmen, reichlich mit sauberem Wasser abwaschen und die Oberfläche anschließend mit einem trockenen Tuch abtrocknen.