

DÄMMPLATTE EPS GRAPHIT 030

TECHNISCHES DATENBLATT

EPS-Dämmplatte aus EPS mit Graphitzuslag und einer Wärmeleitfähigkeit von 0,030 W/(m·K).
Entspricht den CAM-MUK



Außenbereich



Zusammensetzung

Die Dämmplatte besteht aus Expandiertem Gesintertem Polystyrol (EPS) mit Graphitzusatz, sie wird aus präventiv eingelagerten Blöcken mittels Heißdraht zugeschnitten. Das Hinzufügen von Graphitstaub im Rohstoff ist hilfreich, um den Beitrag der Sonneneinstrahlung zur Wärmeübertragung durch die Dämmplatte zu senken.

Die Dämmplatte enthält einen Prozentanteil von recyceltem oder wiedergewonnenem EPS gleich oder mehr als 15 Gewichtsprozent; die Platten werden ohne die Verwendung verbotener Flammschutzmittel und Treibmittel mit Ozonabbaupotential größer als Null hergestellt.

Die Dämmplatte entspricht den MUK (Mindestumweltkriterien, Ministerialdekret vom 11. Oktober 2017 und Ministerialerlass vom 23. Juni 2022).

Lieferung

- Die Dämmplatten werden in UV-beständigen Polyethylenverpackungen ausgeliefert.

Verwendung

Wärmedämmplatten EPS GRAPHIT 030 werden für das außenseitige Anbringen von Wärmedämmverbundsystemen an Neubauten verwendet, oder aber bei Restaurierungsarbeiten an bestehenden Gebäuden.

Die Plattendicke wird je nach der gewünschten Wärmedämmung bestimmt, jedoch immer unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Bestimmungen am Verwendungsort.

Untergrundvorbereitung

Die Verlegefläche muss fest, sauber, resistent, trocken und sanitisiert sein. Anderenfalls sind Staub, Schmutz, Schalungsmittelrückstände, krebende oder lockere Teile zu entfernen. Es ist die Ebene des Untergrundes zu überprüfen und ein eventueller Ausgleich mit Putzmörteln wie KC 1, KD 2 oder KI 7 durchzuführen. Im Bereich spezifischer Vorsprünge ist überschüssiges Material abzutragen. Äußerst schadhafte Betonteile sind mit speziellen Reparaturmörteln der Produktlinie GEOACTIVE FASSA zu sanieren. Eventuell erschwachte, lose und haftarme Farbanstriche oder Beschichtungen müssen mechanisch abgetragen werden. Nach Abschluss sämtlicher Arbeitsschritte wie Entfernung, Wiederaufbau und Vorbereitung des Untergrundes erfolgt das Abwaschen der Oberflächen; nach erfolgter Trocknung können die Oberflächen mit einem geeigneten und tiefdringenden Tiefengrund wie MIKROS 001 behandelt werden. Weist der Untergrund lackierte oder gläserne Oberflächen auf, kann man ein zweckdienliches Sandstrahlen vornehmen. In diesem Fall empfiehlt sich das vollflächige Verkleben mit dem leistungsstarken Spachtelkleber A 50.



Verarbeitung

Die Platten werden mit den Klebern Fassa A 50, A 96 oder AL 88 angeklebt, welche vollflächig oder mit der Randwulst-Punkt-Methode mittels Zahntraufel aufgetragen werden, und zwar auf jene Plattenseite, die keine spannungsmindernden Einschnitte aufweist. Bei diesem Arbeitsgang wird die vorgesehene Mindestklebefläche im Ausmaß von 50% der gesamten Oberfläche der Dämmplatte gewährleistet. Im Einzelnen hat das Aufziehen des Klebers verpflichtend innerhalb der umlaufenden Einfassung zu erfolgen, wobei darauf zu achten ist, dass der Kleber nach dem Anbringen der Dämmplatte nicht überquell.

Das Ankleben der Platten auf Flächen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, ist speziell in den Sommermonaten zu vermeiden. Sollte dies nicht möglich sein, so ist das Baugerüst mit abschirmenden Folien zu beschatten.

Das Anbringen der Platten erfolgt von unten nach oben mit versetzten Fugen, wobei man darauf achten muss, das Hohlräume zwischen den aufeinander folgenden Platten vermieden werden. Eventuelle Fugen zwischen den Platten werden mit Dichtstoff-Streifen oder PU-Füllschaum FASSA MOUSE verfüllt. Die mechanische Befestigung der Platten erfolgt mit jeweils 6 Dübel/m² in Form einer T-Verdübelung. Die Auswahl der Dübel erfolgt je nach Art des Untergrundes, auf dem das Wärmedämmverbundsystem aufgebaut wird. Nach der mechanischen Befestigung der Platten kann die Armierungsspachtelung erfolgen. Die Verspachtelung der Platten wird immer zweischichtig ausgeführt, man verwendet hierfür die zertifizierten Spachtel Fassa A 50, A 96, AL 88 oder FLEXYTHERM 11; zur Verstärkung wird ein alkalibeständiges Glasfaser-Armierungsgewebe des Typs FASSANET 160 eingebettet.

Nach eingetretener Reife der Armierspachtelschicht wird der Beschichtungszyklus des Wärmedämmverbundsystems mit dem Auftrag der strukturstarke Schutzbeschichtung RSR 421, RX 561, RTA 549 oder FASSIL R 336 abgeschlossen, nachdem zuvor der jeweilige Fixiergrund aufgetragen worden ist.

Zusätzliche Informationen und detaillierte Anwendungsmodalitäten sind im technischen Verarbeitungshandbuch des Wärmedämmverbundsystems FASSATHERM einzusehen. Für besondere Verarbeitungen und Untergründe erteilt der Technische Servicedienst Fassa Auskünfte.

Hinweise

- Die Verarbeitung muss bei Temperaturen von +5° C bis +35° C erfolgen.
- Die Dämmplatten sind vor Bewitterung zu schützen; sie sind sorgfältig in verpacktem Zustand an einem überdachten, trockenen und gut belüfteten Ort einzulagern, fernab von Licht und anderen Wärmequellen.
- Die Plattenoberflächen müssen sauber und unbeschädigt sein: Die Verpackung der Platten erst bei deren Anbringen entfernen.
- Das punktierte Kleben ist zu vermeiden.
- Das Anbringen von beschädigten, maroden oder schmutzigen Platten usw. ist zu vermeiden.
- Während des Anbringens ist darauf zu achten, dass kein Regenwasser hinter die Dämmplatten eindringen kann.
- Das Anbringen von Dämmplatten aus EPS 100 mit Graphit in Berührung mit dem Erdreich ist zu vermeiden.

Verarbeitungsdetails sind grundsätzlich dem Fassa Verarbeitungshandbuch für das WDVS zu entnehmen.

Qualität

Die CE-Kennzeichnung gemäß EN 13163:2012+A1:2015, die Erfüllung der EN 13499:2005 sowie die akkuraten werksinternen Überprüfungen der Dämmplatten garantieren die Einhaltung folgender Leistungseigenschaften: Wärmeleitfähigkeit, Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene, Wasseraufnahme, Dampfdurchlässigkeit, Dimensionsstabilität und Brandschutzklasse.

Technische Daten

Länge	1.000 mm
Breite	500 mm
Stärke	30-300 mm
Europäisches Technisches Gutachten ETA	

Technische Eigenschaften

Die Klassifizierung laut Norm EN 13163 sieht vor, dass die Eigenschaften von EPS-Dämmplatten mit einem Bezeichnungcode angegeben werden, welcher auf spezifische Unter- und Obergrenzen verweist.

Eigenschaften	Bezeichnungscod	Maßeinheit	EPS GRAPHIT 030	Prüfnormen
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung	CS (10)	KPa	≥ 100	EN 826
Biegezugfestigkeit senkrecht zur Fläche	TR	KPa	≥ 150	EN 1607
Länge	L	mm	L2 (± 2)	EN 822
Breite	W	mm	W2 (± 2)	EN 822
Stärke	T	mm	T1 (± 1)	EN 823
Planebene	P	mm	P3 (± 3)	EN 825
Rechtwinkligkeit	S	mm/m	S2 (± 2)	EN 824
Angegebene Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/m·K	0,030	EN 12667
Rohdichte	-	kg/m ³	17 (± 1)	-
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ	-	30-70	EN 12086
Wasseraufnahme durch Eintauchen über einen langen Zeitraum	WL(T)	%	≤ 2	EN 12087
Wasseraufnahme bei teilweisem Eintauchen	WL(P)	kg/m ²	≤ 0,5	EN 12087
Spezifische Wärmekapazität	C_s	J/Kg·K	1.450	EN 10456
Dimensionsstabilität	DS	%	DS(N)2	EN 1603
Brandverhalten	-	Klasse	Euroklasse E	EN 13501-1

Wärmewiderstand

Wärmedämmplatten EPS GRAPHIT 030 können je nach Schichtstärke der Dämmplatte unterschiedliche Wärmedurchgangswiderstandswerte aufweisen. Wärmedurchgangswiderstand R_D (m²·K/W)

Plattendicke (mm)	Deklariertes Wärmedurchgangswiderstand (m ² ·K/W)
30	1,00
40	1,33
50	1,66
60	2,00
80	2,66
100	3,33
120	4,00
140	4,66
160	5,33
180	6,00
200	6,66
220	7,33
240	8,00

Die angeführten Angaben beziehen sich auf Laborversuche; beim praktischen Baustellengebrauch könnten sie sich je nach Anwendungsbedingungen erheblich verändern. Der Anwender hat auf jeden Fall die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen und trägt für die sich aus dem Gebrauch ergebenden Folgen die alleinige Verantwortung. Die Firma Fassa behält sich das Recht vor, technische Abänderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen.

Technische Spezifikationen in Hinblick auf den Gebrauch der Produkte von Fassa Bortolo im Struktur- oder Brandschutzbereich sind nur dann von offiziellem Charakter, wenn sie vom "Technischen Kundendienst" und von der "Forschungsentwicklung und Qualitätssicherung" Fassa Bortolo erteilt werden. Sofern erforderlich, wenden Sie sich an den Technischen Servicedienst des jeweiligen Landes (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Es wird daran erinnert, dass laut den geltenden Rechtsvorschriften für obgenannte Produkte eine Beurteilung von Seiten der beauftragten Fachperson erforderlich ist.