

## **GAPER 3.30**

La regolarizzazione di sottofondi cementizi all'interno e all'esterno dovrà essere effettuata con una malta tecnica cementizia semi-rapida, fibrinforzata, tixotropica, con spessori di impiego da 3 a 30 mm tipo **GAPER 3.30** di Fassa Bortolo classificata GP-CSIV-W1 e R2 secondo rispettivamente EN 998-1 ed EN 1504-3.

Ideale per rasare superfici a parete o pavimento in calcestruzzo o intonacate, ripristinare frontalini di balconi, cornicioni e gradini. Il prodotto dovrà essere applicato su di un supporto meccanicamente resistente, dimensionalmente stabile, pulito, ruvido ed assorbente.

Il prodotto dovrà appartenere alla classe A+ secondo Decreto della Repubblica Francese del 19 aprile 2011.

Il prodotto dovrà inoltre soddisfare le seguenti caratteristiche prestazionali:

Granulometria:	< 0,6 mm
Tempo di presa:	ca. 5 ore
Tempo di utilizzo dell'impasto:	ca. 90 minuti
Resistenza a compressione dopo 28 giorni:	> 15 MPa
Adesione al calcestruzzo dopo 28 giorni:	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

*Consumo:* ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore.