

## **FASSACOL EASYLIGHT S2**

La posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica di qualsiasi tipo dimensione e spessore, materiali lapidei stabili all'umidità e non sensibili alla macchiatura, mosaici ceramici e vetrosi, dovrà essere effettuata con un adesivo cementizio alleggerito monocomponente ad altissima elasticità, con elevato contenuto polimerico, con tempo aperto allungato ed altamente deformabile, bianco o grigio, idoneo per spessori fino a 15 mm, a bassissima emissione di composti organici volatili, classificato C2E S2 secondo EN 12004 e ad altissima resa tipo **FASSACOL EASYLIGHT S2** di Fassa Bortolo. Su supporti a base gesso applicare un primer (tipo PRIMER DG 74 di Fassa Bortolo). La posa dovrà essere effettuata rispettando le indicazioni della norma UNI 11493-1 e UNI 11714-1.

L'adesivo dovrà essere classificato EC1 PLUS dall'associazione tedesca GEV.

Il prodotto dovrà inoltre soddisfare le seguenti caratteristiche prestazionali:

Peso specifico malta bagnata:	ca. 1100 kg/m <sup>3</sup>
Durata dell'impasto:	ca. 6 ore
Tempo aperto:	≥30 minuti
Tempo di registrazione:	ca. 30 minuti
Tempo di attesa per la sigillatura delle fughe:	ca. 1 giorno
Messa in esercizio:	7-14 giorni

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

*Consumo:* ca. 1,6-4 kg/m<sup>2</sup>



**Fassa S.r.l.**

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

[www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com)

[fassab@fassabortolo.com](mailto:fassab@fassabortolo.com)