



Trattamento di murature tradizionali o di pregio preliminare all'intonacatura mediante applicazione a mano o a macchina di bio-rinzaffo privo di cemento, a base di calce aerea (EN 459-1), eco-pozzolane e inerti calcarei con granulometria < 3 mm tipo **BIO-RINZAFFO** della Linea NOVANTICA di Fassa Bortolo, idoneo a favorire l'adesione di intonaci a base di calce e pozzolana.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 998-1 per i prodotti di classe GP-CSIV-W0, dovrà possedere fattore di resistenza alla diffusione del vapore $\mu \leq 15$ (UNI EN 1015-19), resistenza a compressione a 28 gg 8 N/mm² (EN 1015-11), coefficiente di conducibilità termica $\lambda = 0,76$ W/m·K (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

La muratura dovrà essere priva di finiture e strati di intonaco. La superficie del supporto dovrà essere liberata da polvere, sporco e parti sfarinanti.

Il bio-rinzaffo sarà applicato a mano o con macchina intonacatrice in unico strato con spessori di 4-5 mm a totale copertura delle superfici da trattare.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: ca. 3-5 kg/m²



Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com