

## BIO-INTONACO DI FONDO



Intonacatura di murature nuove ed esistenti in mattoni e/o pietra mediante applicazione a mano o a macchina di bio-intonaco di fondo privo di cemento, a base di calce aerea (EN 459-1), eco-pozzolane e inerti calcarei < 1,5 mm tipo **BIO-INTONACO DI FONDO** della Linea Novantica di Fassa Bortolo.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 998-1 per i prodotti di classe GP-CSII-W0, dovrà possedere un'elevata traspirabilità (fattore di resistenza alla diffusione del vapore  $\mu \leq 12$  secondo UNI EN 1015-19), resistenza a compressione 2,5 MPa a 28 gg (UNI EN 1015-11), coefficiente di conducibilità termica  $\lambda = 0,55$  W/m·K (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

Per superfici in calcestruzzo liscio e in tutti i casi in cui il supporto lo richiede, eseguire un trattamento preliminare con un bio-rinzaffo privo di cemento tipo BIO-RINZAFFO della Linea Novantica di Fassa Bortolo. Il bio-intonaco sarà applicato a mano o con macchina intonacatrice in unico strato sino a spessori di 20 mm. Per spessori superiori l'intonaco deve essere applicato in più strati successivi. Ciascuno strato sarà applicato prima dell'indurimento dello strato sottostante, che dovrà essere mantenuto ruvido.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

*Consumo:* ca. 12,5 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore



**Fassa S.r.l.**

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

[www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com)

[fassab@fassabortolo.com](mailto:fassab@fassabortolo.com)