



# LC7 BIOliscio

Intonaco di finitura liscio a base di calce e pozzolana

**FASSA  
BORTOLO**

LC7 BIOLISCIO è una malta premiscelata in polvere a base di calce, pozzolana e inerti naturali finissimi. Assolutamente privo di cemento, viene utilizzato per la finitura liscia, all'interno e all'esterno, anche su cicli deumidificanti e in qualsiasi caso si richieda un'elevata traspirabilità delle finiture.

## PLUS

- **Naturale**
- **Finissimo (150 µm)**
- **Applicabile anche all'esterno**
- **Tempo di lavorabilità > 3 ore**
- **Ottima lavorabilità ed elevata scorrevolezza**
- **Basso assorbimento d'acqua e ottima permeabilità al vapore acqueo**

## CAMPO D'IMPIEGO

- Finitura liscia per interni ed esterni
- Ottimo per la finitura di cicli deumidificanti
- Ideale per il restauro di fabbricati di pregio storico-artistico

Dimensione massima dell'aggregato	150 µm
Resa	0,7-0,9 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore, in funzione del supporto
Tempo di lavorabilità della malta fresca	> 3 ore
Resistenza meccanica a compressione	4 N/mm <sup>2</sup> (categoria CSII)
Adesione al supporto	≥ 0,4 N/mm <sup>2</sup> (FP =B)
Assorbimento d'acqua per capillarità	categoria W2
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo	µ ≤ 8
Conducibilità termica	0,34 W/(m·K)

## FORNITURA

Sacchi 20 kg