

FASSA ONE DRY

Risanamento di murature tradizionali umide mediante applicazione a mano o con macchina intonacatrice di intonaco macroporoso, idrofugato ed alleggerito, altamente traspirante, a base di calce aerea (EN 459-1), legante idraulico resistente ai solfati, sabbie classificate con granulometria < 1,5 mm tipo **FASSA ONE DRY** di Fassa Bortolo, conforme allo Standard WTA.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 998-1 per i prodotti di classe R-CSII, dovrà possedere un'elevata traspirabilità con fattore di resistenza alla diffusione del vapore $\mu \leq 12$ (UNI EN 1015-19), porosità della malta indurita > 40% (WTA 2-2-91/D), aria inglobata $\geq 25\%$ (EN 413-2), penetrazione dell'acqua dopo prova di assorbimento per capillarità ≤ 1 mm, resistenza a compressione a 28 gg di ca. 4 MPa (UNI EN 1015-11), adesione $\geq 0,3$ MPa (UNI EN 1015-12), coefficiente di conducibilità termica $\lambda = 0,32$ W/m·K (UNI EN 1745).

La muratura dovrà essere priva di finiture e strati di intonaco. La superficie del supporto dovrà essere liberata da polvere, sporco e parti sfarinanti. Preliminarmente all'intonacatura di pareti umide, dovranno essere effettuati cicli di lavaggio della muratura e rimozione delle efflorescenze saline.

Applicare FASSA ONE DRY dopo aver inumidito la superficie di posa. Superfici poco assorbenti e superfici in calcestruzzo devono essere precedentemente trattate con rinzafo.

FASSA ONE DRY sarà applicato a mano o con macchina intonacatrice in spessori non inferiori a 20 mm (consigliati almeno 30-40 mm). Per spessori superiori a 30 mm l'intonaco deve essere applicato in più strati successivi. Ciascuno strato sarà applicato ad avvenuto rapprendimento dello strato sottostante che dovrà essere mantenuto ruvido.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: ca. 9 kg/m² per cm di spessore



Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com