

BIO-MALTA DI ALLETTAMENTO M5



Fornitura e posa in opera di bio-malta a base di calce aerea, eco-pozzolane e inerti calcarei selezionati tra le migliori rocce carbonatiche, priva di cemento, con granulometria < 3 mm tipo **BIO-MALTA DI ALLETTAMENTO M5** della Linea Novantica di Fassa Bortolo, per l'esecuzione di murature anche faccia a vista e per la riparazione di opere murarie in interventi quali lo scuci-cuci e la ristilatura dei giunti, dove si richiede l'assenza di cemento ed una colorazione chiara.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 998-2 per i prodotti di classe M5, dovrà possedere fattore di resistenza alla diffusione del vapore $\mu = 15/35$ (UNI EN 1745) e coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità $c \leq 0,30 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$.

La malta sarà impastata con mescolatore orizzontale, con agitatore meccanico o a mano e applicata, a mano, entro 2 ore.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: ca. 1650 kg di malta secca per ottenere 1000 l di malta bagnata (con 1 sacco da 25 kg si ottengono ca. 15 l di malta bagnata)



Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com