

KZ 35 ZOCCOLATURA SOLFATORESISTENTE

Intonacatura di murature in laterizio, blocchi, ecc. mediante applicazione a macchina di intonaco di fondo con idrorepellente a base di speciali leganti solfatoresistenti e calce aerea con granulometria < 1,5 mm tipo **KZ 35 ZOCCOLATURA SOLFATORESISTENTE** di Fassa Bortolo.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 998-1 per i prodotti di classe GP-CSIV-W2, dovrà possedere fattore di resistenza alla diffusione del vapore $\mu \leq 14$ (UNI EN 1015-19), resistenza a compressione a 28 gg 10 MPa (UNI EN 1015-11), modulo di elasticità a 28 gg 9000 MPa, adesione $\geq 0,5$ MPa - FP:B (UNI EN 1015-12), coefficiente di conducibilità termica $\lambda = 0,64$ W/m·K (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

Per superfici in calcestruzzo liscio e in tutti i casi in cui il supporto lo richiede, eseguire un trattamento preliminare con un rinzafo (computato a parte) tipo SP 22 o S 641 di Fassa Bortolo.

L'intonaco sarà applicato con macchina intonacatrice in unico strato sino ad uno spessore massimo di 20 mm.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: ca. 15 kg/m² per cm di spessore



Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com