



Melissano 12/05/2008

**Spett.le FASSA S.p.A.
Via Lazzaris, 3
31027 - Spresiano (TV)**

OGGETTO: Trasmissione dei certificati sulle analisi spettrometriche gamma, fatte su campioni di prodotto KB 13, MB 60, MB 49, S 605, S 650 e S 639

In relazione all'oggetto, si trasmettono in allegato, i "Rapporti di prova" relativi ai campioni d'intonaco a base di calce, denominati KB 13 MB 60, MB 49, S 605, S 650 e S 639. Su tali campioni si è effettuata un'analisi spettrometrica γ per la determinazione dell'attività di determinati radionuclidi che possono influire in maniera determinante sulla dose ricevuta dall'uomo che vive nella immediate adiacenze di tali materiali.

Le analisi riportate di seguito, evidenziano il bassissimo tasso dell'indice di radioattività (così come definito nel Radiation Protection 112 della Commissione Europea del 1999) dei materiali esaminati e di conseguenza garantiscono l'utilizzatore sul rischio derivante dall'esposizione a radiazioni ionizzanti.

L'Esperto Qualificato

Dott. Ing. Macagnino Luigi



APPARECCHIATURA UTILIZZATA

Le analisi sono state effettuate con un rivelatore a Germanio iper-puro le cui specifiche tecniche sono riportate nella tabella seguente:

Amplifier Time Costant	6 μ s	
	Warranted	Measured
Resolution (FWHM) at 1.33 MeV (^{60}Co)	1.85 KeV	1.69 KeV
Peak to Compton Ratio (^{60}Co)	60:1	65:1
Relative Efficiency at 1.33 MeV (^{60}Co)	30%	33%
Peak Shape (FWTM/FWHM) (^{60}Co)	1.9	1.9
Resolution (FWHM) at 122 KeV (^{57}Co)	0.85 KeV	0.77 KeV

RAPPORTO DI PROVA

Oggetto:	Determinazione di emettitori gamma in materiali di rivestimento.
Tipo di campione:	MB 60
Quantità di campione:	4,443 Kg
Data prelievo:	20/03/2007
Metodo di misura:	UNI 10797 : 1999
Tecnica analitica:	Spettrometria gamma con rivelatore HPGe
Unità di misura:	Bq/Kg
Data inizio misura:	02/05/2008
Tempo di misura:	720 minuti

RISULTATI DELLA PROVA

Isotopo	Attività (Bq/ Kg)
^{40}K	15,3 \pm 5,1
^{226}Ra	11,2 \pm 3,6
^{232}Th	1,26 \pm 0,46
^{238}U	1,2 \pm 0,5
^{228}Th	< 0,9
^{235}U	< 0,4
^{137}Cs	< 0,08



- Le attività sono riferite alla data di prelievo.
- L'incertezza di misura riportata è l'incertezza estesa, ottenuta da quella tipo composta, utilizzando un fattore di copertura K = 2 in modo da ottenere un livello di fiducia del 95%, il livello di fiducia della Minima Attività Rivelabile è del 95%.

I radionuclidi ritrovati nei materiali di rivestimento analizzati possono diventare in alcuni casi una fonte non trascurabile di radiazioni ionizzanti, contribuendo alla dose sotto due diverse forme:

1. esposizione esterna legata alla radiazione gamma diretta emessa dai radionuclidi presenti in maggior quantità, quali ^{238}U , ^{226}Ra , ^{232}Th e loro prodotti di decadimento oltre al ^{40}K ;
2. esposizione interna legata all'emanazione di gas radon.

Poiché i diversi radionuclidi contribuiscono alla dose, per identificare i materiali critici è stato definito nel Radiation Protection 112 della Commissione Europea del 1999 un *Indice di Radioattività I* come segue:

$$I = \frac{C_{\text{Ra } 226}}{300 \text{ Bq / kg}} + \frac{C_{\text{Th } 232}}{200 \text{ Bq / kg}} + \frac{C_{\text{K } 40}}{3000 \text{ Bq / kg}}$$

Nella raccomandazione Radiation Protection 112 della Commissione Europea del 1999 vengono inoltre fissati i diversi valori limite dell'Indice di Radioattività cui corrispondono incrementi di dose efficace agli individui di 0,3 mSv/anno e 1 mSv/anno, come mostrato nella tabella seguente

Criterio di dose	0,3 mSv/anno	1 mSv/anno
Materiale strutturale	$I \leq 0.5$	$I \leq 1$
Materiale di rivestimento	$I \leq 2$	$I \leq 6$

L'indice di radioattività calcolato per il prodotto **MB 60** è:

Materiale di rivestimento	Indice di radioattività
Prodotto MB 60	$0,05 \pm 0,01$

Il valore dell'indice di radioattività calcolato per il prodotto analizzato risulta di molto inferiore ai valori stabiliti nella raccomandazione Radiation Protection 112 della Commissione Europea del 1999.



RAPPORTO DI PROVA

Oggetto:	Determinazione di emettitori gamma in materiali di rivestimento.
Tipo di campione:	MB 49
Quantità di campione:	5,041 Kg
Data prelievo:	20/03/2007
Metodo di misura:	UNI 10797 : 1999
Tecnica analitica:	Spettrometria gamma con rivelatore HPGe
Unità di misura:	Bq/Kg
Data inizio misura:	26/04/2008
Tempo di misura:	720 minuti

RISULTATI DELLA PROVA

Isotopo	Attività (Bq/ Kg)
⁴⁰ K	9,7 ± 3,2
²²⁶ Ra	8,8 ± 2,8
²³² Th	0,73 ± 0,29
²³⁸ U	0,7 ± 0,1
²²⁸ Th	< 1,0
²³⁵ U	< 0,4
¹³⁷ Cs	< 0,06

- Le attività sono riferite alla data di prelievo.
- L'incertezza di misura riportata è l'incertezza estesa, ottenuta da quella tipo composta, utilizzando un fattore di copertura K = 2 in modo da ottenere un livello di fiducia del 95%, il livello di fiducia della Minima Attività Rivelabile è del 95%.



I radionuclidi ritrovati nei materiali di rivestimento analizzati possono diventare in alcuni casi una fonte non trascurabile di radiazioni ionizzanti, contribuendo alla dose sotto due diverse forme:

1. esposizione esterna legata alla radiazione gamma diretta emessa dai radionuclidi presenti in maggior quantità, quali ^{238}U , ^{226}Ra , ^{232}Th e loro prodotti di decadimento oltre al ^{40}K ;
2. esposizione interna legata all'emanazione di gas radon.

Poiché i diversi radionuclidi contribuiscono alla dose, per identificare i materiali critici è stato definito nel Radiation Protection 112 della Commissione Europea del 1999 un *Indice di Radioattività I* come segue:

$$I = \frac{C_{\text{Ra } 226}}{300 \text{ Bq / kg}} + \frac{C_{\text{Th } 232}}{200 \text{ Bq / kg}} + \frac{C_{\text{K } 40}}{3000 \text{ Bq / kg}}$$

Nella raccomandazione Radiation Protection 112 della Commissione Europea del 1999 vengono inoltre fissati i diversi valori limite dell'Indice di Radioattività cui corrispondono incrementi di dose efficace agli individui di 0,3 mSv/anno e 1 mSv/anno, come mostrato nella tabella seguente

Criterio di dose	0,3 mSv/anno	1 mSv/anno
Materiale strutturale	$I \leq 0.5$	$I \leq 1$
Materiale di rivestimento	$I \leq 2$	$I \leq 6$

L'indice di radioattività calcolato per il prodotto **MB 49** è:

Materiale di rivestimento	Indice di radioattività
Prodotto MB 49	0,04 ± 0,01

Il valore dell'indice di radioattività calcolato per il prodotto analizzato risulta di molto inferiore ai valori stabiliti nella raccomandazione Radiation Protection 112 della Commissione Europea del 1999.



RAPPORTO DI PROVA

Oggetto:	Determinazione di emettitori gamma in materiali di rivestimento.
Tipo di campione:	S 605
Quantità di campione:	3,677 Kg
Data prelievo:	20/03/2007
Metodo di misura:	UNI 10797 : 1999
Tecnica analitica:	Spettrometria gamma con rivelatore HPGe
Unità di misura:	Bq/Kg
Data inizio misura:	29/04/2008
Tempo di misura:	720 minuti

RISULTATI DELLA PROVA

Isotopo	Attività (Bq/ Kg)
⁴⁰ K	12,1 ± 4,3
²²⁶ Ra	94 ± 30
²³² Th	15,2 ± 4,9
²³⁸ U	1,2 ± 0,3
²²⁸ Th	< 1,0
²³⁵ U	< 0,7
¹³⁷ Cs	< 0,20

- Le attività sono riferite alla data di prelievo.
- L'incertezza di misura riportata è l'incertezza estesa, ottenuta da quella tipo composta, utilizzando un fattore di copertura K = 2 in modo da ottenere un livello di fiducia del 95%, il livello di fiducia della Minima Attività Rivelabile è del 95%.



I radionuclidi ritrovati nei materiali di rivestimento analizzati possono diventare in alcuni casi una fonte non trascurabile di radiazioni ionizzanti, contribuendo alla dose sotto due diverse forme:

1. esposizione esterna legata alla radiazione gamma diretta emessa dai radionuclidi presenti in maggior quantità, quali ^{238}U , ^{226}Ra , ^{232}Th e loro prodotti di decadimento oltre al ^{40}K ;
2. esposizione interna legata all'emanazione di gas radon.

Poiché i diversi radionuclidi contribuiscono alla dose, per identificare i materiali critici è stato definito nel Radiation Protection 112 della Commissione Europea del 1999 un *Indice di Radioattività* I come segue:

$$I = \frac{C_{\text{Ra } 226}}{300 \text{ Bq / kg}} + \frac{C_{\text{Th } 232}}{200 \text{ Bq / kg}} + \frac{C_{\text{K } 40}}{3000 \text{ Bq / kg}}$$

Nella raccomandazione Radiation Protection 112 della Commissione Europea del 1999 vengono inoltre fissati i diversi valori limite dell'Indice di Radioattività cui corrispondono incrementi di dose efficace agli individui di 0,3 mSv/anno e 1 mSv/anno, come mostrato nella tabella seguente

Critero di dose	0,3 mSv/anno	1 mSv/anno
Materiale strutturale	$I \leq 0.5$	$I \leq 1$
Materiale di rivestimento	$I \leq 2$	$I \leq 6$

L'indice di radioattività calcolato per il prodotto **S 605** è:

Materiale di rivestimento	Indice di radioattività
Prodotto S 605	$0,39 \pm 0,05$

Il valore dell'indice di radioattività calcolato per il prodotto analizzato risulta di molto inferiore ai valori stabiliti nella raccomandazione Radiation Protection 112 della Commissione Europea del 1999.



RAPPORTO DI PROVA

Oggetto:	Determinazione di emettitori gamma in materiali di rivestimento.
Tipo di campione:	S 650
Quantità di campione:	4,308 Kg
Data prelievo:	20/03/2007
Metodo di misura:	UNI 10797 : 1999
Tecnica analitica:	Spettrometria gamma con rivelatore HPGe
Unità di misura:	Bq/Kg
Data inizio misura:	28/04/2008
Tempo di misura:	720 minuti

RISULTATI DELLA PROVA

Isotopo	Attività (Bq/ Kg)
⁴⁰ K	22,2 ± 7,4
²²⁶ Ra	106 ± 34
²³² Th	16,4 ± 5,3
²³⁸ U	1,3 ± 0,4
²²⁸ Th	< 1,0
²³⁵ U	< 0,7
¹³⁷ Cs	< 0,21

- Le attività sono riferite alla data di prelievo.
- L'incertezza di misura riportata è l'incertezza estesa, ottenuta da quella tipo composta, utilizzando un fattore di copertura K = 2 in modo da ottenere un livello di fiducia del 95%, il livello di fiducia della Minima Attività Rivelabile è del 95%.



I radionuclidi ritrovati nei materiali di rivestimento analizzati possono diventare in alcuni casi una fonte non trascurabile di radiazioni ionizzanti, contribuendo alla dose sotto due diverse forme:

1. esposizione esterna legata alla radiazione gamma diretta emessa dai radionuclidi presenti in maggior quantità, quali ^{238}U , ^{226}Ra , ^{232}Th e loro prodotti di decadimento oltre al ^{40}K ;
2. esposizione interna legata all'emanazione di gas radon.

Poiché i diversi radionuclidi contribuiscono alla dose, per identificare i materiali critici è stato definito nel Radiation Protection 112 della Commissione Europea del 1999 un *Indice di Radioattività* I come segue:

$$I = \frac{C_{\text{Ra } 226}}{300 \text{ Bq / kg}} + \frac{C_{\text{Th } 232}}{200 \text{ Bq / kg}} + \frac{C_{\text{K } 40}}{3000 \text{ Bq / kg}}$$

Nella raccomandazione Radiation Protection 112 della Commissione Europea del 1999 vengono inoltre fissati i diversi valori limite dell'Indice di Radioattività cui corrispondono incrementi di dose efficace agli individui di 0,3 mSv/anno e 1 mSv/anno, come mostrato nella tabella seguente

Criterio di dose	0,3 mSv/anno	1 mSv/anno
Materiale strutturale	$I \leq 0.5$	$I \leq 1$
Materiale di rivestimento	$I \leq 2$	$I \leq 6$

L'indice di radioattività calcolato per il prodotto **S 650** è:

Materiale di rivestimento	Indice di radioattività
Prodotto S 650	$0,44 \pm 0,05$

Il valore dell'indice di radioattività calcolato per il prodotto analizzato risulta di molto inferiore ai valori stabiliti nella raccomandazione Radiation Protection 112 della Commissione Europea del 1999.



RAPPORTO DI PROVA

Oggetto:	Determinazione di emettitori gamma in materiali di rivestimento.
Tipo di campione:	S 639
Quantità di campione:	5,559 Kg
Data prelievo:	20/03/2007
Metodo di misura:	UNI 10797 : 1999
Tecnica analitica:	Spettrometria gamma con rivelatore HPGe
Unità di misura:	Bq/Kg
Data inizio misura:	21/04/2008
Tempo di misura:	720 minuti

RISULTATI DELLA PROVA

Isotopo	Attività (Bq/ Kg)
⁴⁰ K	70 ± 23
²²⁶ Ra	92 ± 29
²³² Th	14,1 ± 4,6
²³⁸ U	1,1 ± 0,4
²²⁸ Th	< 1,0
²³⁵ U	< 0,5
¹³⁷ Cs	< 0,16

- Le attività sono riferite alla data di prelievo.
- L'incertezza di misura riportata è l'incertezza estesa, ottenuta da quella tipo composta, utilizzando un fattore di copertura K = 2 in modo da ottenere un livello di fiducia del 95%, il livello di fiducia della Minima Attività Rivelabile è del 95%.



I radionuclidi ritrovati nei materiali di rivestimento analizzati possono diventare in alcuni casi una fonte non trascurabile di radiazioni ionizzanti, contribuendo alla dose sotto due diverse forme:

1. esposizione esterna legata alla radiazione gamma diretta emessa dai radionuclidi presenti in maggior quantità, quali ^{238}U , ^{226}Ra , ^{232}Th e loro prodotti di decadimento oltre al ^{40}K ;
2. esposizione interna legata all'emanazione di gas radon.

Poiché i diversi radionuclidi contribuiscono alla dose, per identificare i materiali critici è stato definito nel Radiation Protection 112 della Commissione Europea del 1999 un *Indice di Radioattività I* come segue:

$$I = \frac{C_{\text{Ra } 226}}{300 \text{ Bq / kg}} + \frac{C_{\text{Th } 232}}{200 \text{ Bq / kg}} + \frac{C_{\text{K } 40}}{3000 \text{ Bq / kg}}$$

Nella raccomandazione Radiation Protection 112 della Commissione Europea del 1999 vengono inoltre fissati i diversi valori limite dell'Indice di Radioattività cui corrispondono incrementi di dose efficace agli individui di 0,3 mSv/anno e 1 mSv/anno, come mostrato nella tabella seguente

Criterio di dose	0,3 mSv/anno	1 mSv/anno
Materiale strutturale	$I \leq 0.5$	$I \leq 1$
Materiale di rivestimento	$I \leq 2$	$I \leq 6$

L'indice di radioattività calcolato per il prodotto **S 639** è:

Materiale di rivestimento	Indice di radioattività
Prodotto S 639	0,40 ± 0,05

Il valore dell'indice di radioattività calcolato per il prodotto analizzato risulta di molto inferiore ai valori stabiliti nella raccomandazione Radiation Protection 112 della Commissione Europea del 1999.



RAPPORTO DI PROVA

Oggetto:	Determinazione di emettitori gamma in materiali di rivestimento.
Tipo di campione:	KB 13
Quantità di campione:	5,232 Kg
Data prelievo:	28/12/2007
Metodo di misura:	UNI 10797 : 1999
Tecnica analitica:	Spettrometria gamma con rilevatore HPGe
Unità di misura:	Bq/Kg
Data inizio misura:	30/04/2008
Tempo di misura:	720 minuti

RISULTATI DELLA PROVA

Isotopo	Attività (Bq/ Kg)
⁴⁰ K	22,1 ± 7,1
²²⁶ Ra	10,2 ± 3,3
²³² Th	2,3 ± 0,6
²³⁸ U	1,9 ± 1,1
²²⁸ Th	< 1,0
²³⁵ U	< 0,5
¹³⁷ Cs	< 0,06

- Le attività sono riferite alla data di prelievo.
- L'incertezza di misura riportata è l'incertezza estesa, ottenuta da quella tipo composta, utilizzando un fattore di copertura K = 2 in modo da ottenere un livello di fiducia del 95%, il livello di fiducia della Minima Attività Rivelabile è del 95%.

I radionuclidi ritrovati nei materiali di rivestimento analizzati possono diventare in alcuni casi una fonte non trascurabile di radiazioni ionizzanti, contribuendo alla dose sotto due diverse forme:

3. esposizione esterna legata alla radiazione gamma diretta emessa dai radionuclidi presenti in maggior quantità, quali ²³⁸U, ²²⁶Ra, ²³²Th e loro prodotti di decadimento oltre al ⁴⁰K;
4. esposizione interna legata all'emanazione di gas radon.



Poiché i diversi radionuclidi contribuiscono alla dose, per identificare i materiali critici è stato definito nel Radiation Protection 112 della Commissione Europea del 1999 un *Indice di Radioattività* I come segue:

$$I = \frac{C_{\text{Ra } 226}}{300 \text{ Bq / kg}} + \frac{C_{\text{Th } 232}}{200 \text{ Bq / kg}} + \frac{C_{\text{K } 40}}{3000 \text{ Bq / kg}}$$

Nella raccomandazione Radiation Protection 112 della Commissione Europea del 1999 vengono inoltre fissati i diversi valori limite dell'Indice di Radioattività cui corrispondono incrementi di dose efficace agli individui di 0,3 mSv/anno e 1 mSv/anno, come mostrato nella tabella seguente

Criterio di dose	0,3 mSv/anno	1 mSv/anno
Materiale strutturale	$I \leq 0.5$	$I \leq 1$
Materiale di rivestimento	$I \leq 2$	$I \leq 6$

L'indice di radioattività calcolato per il prodotto **KB 13** è:

Materiale di rivestimento	Indice di radioattività
Prodotto KB 13	0,05 ± 0,01

Il valore dell'indice di radioattività calcolato per il prodotto analizzato risulta di molto inferiore ai valori stabiliti nella raccomandazione Radiation Protection 112 della Commissione Europea del 1999.

L'Esperto Qualificato

Dott. Ing. Macagnino Luigi