

**PURACALCE**

Finitura traspirante di intonaci di fondo su murature tradizionali o di pregio interne mediante applicazione a mano di bio-intonaco di finitura extra-bianco, a base di calce naturale (EN 459-1) e sabbie con granulometria 1 - 1,5 mm tipo **IM 560** della Linea PURACALCE di Fassa Bortolo, conforme allo Standard ANAB ICEA dei Materiali per la Bioedilizia.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 998-1 per i prodotti di classe GP-CSII-W0, dovrà possedere fattore di resistenza alla diffusione del vapore  $\mu \leq 14$  (UNI EN 1015-19), adesione  $\geq 0,2$  MPa - FP:B (UNI EN 1015-12), coefficiente di conducibilità termica  $\lambda = 0,40$  W/m·K (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

Il bio-intonaco di finitura sarà applicato con spatola metallica avendo cura di distribuire uno strato uniforme di materiale. La finitura avverrà con spatola di plastica o frattazzo di spugna con movimenti circolari.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

*Consumo intonaco di finitura:* 1 mm = ca. 2 kg/m<sup>2</sup>

1,5 mm = ca. 2,6 kg/m<sup>2</sup>

**FASSA  
BORTOLO**  
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

**Fassa S.r.l.**

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

[www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com)

[fassab@fassabortolo.com](mailto:fassab@fassabortolo.com)