

**PURACALCE**

Rivestimento traspirante di intonaci di fondo o rasature armate su murature tradizionali o di pregio mediante applicazione a mano di bio-rivestimento murale bianco, a base di calce naturale (EN 459-1), legante idraulico, polvere di marmo, materiale idrofugo e sabbie con granulometria < 2 mm tipo **RM 200** della Linea PURACALCE di Fassa Bortolo, conforme allo Standard ANAB ICEA dei Materiali per la Bioedilizia.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 998-1 per i prodotti di classe GP-CSII-W1, dovrà possedere fattore di resistenza alla diffusione del vapore  $\mu \leq 14$  (UNI EN 1015-19), adesione  $\geq 0,3$  MPa - FP:B (UNI EN 1015-12), coefficiente di conducibilità termica  $\lambda = 0,47$  W/m·K (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

Il bio-rivestimento murale sarà applicato con spatola metallica avendo cura di distribuire uno strato uniforme di materiale. La finitura avverrà con la spatola di plastica con movimenti circolari.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata

*Consumo:* ca. 3,3 kg/m<sup>2</sup> per strato

**FASSA  
BORTOLO**  
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

**Fassa S.r.l.**

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

[www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com)

[fassab@fassabortolo.com](mailto:fassab@fassabortolo.com)