

MALTA DI ALLETTAMENTO 770

EX NOVO

Fornitura e posa in opera di bio-malta a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN 459-1) e sabbie con granulometria < 3 mm tipo **MALTA DI ALLETTAMENTO 770** della Linea EX NOVO Restauro Storico di Fassa Bortolo, per l'esecuzione di murature in mattoni o blocchi di laterizio e per interventi di scuci-cuci su murature esistenti, conforme allo Standard ANAB ICEA dei Materiali per la Bioedilizia.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti delle norme EN 998-2 e EN 998-1 per i prodotti di classe rispettivamente M5 e GP-CSIII-W0, dovrà possedere modulo di elasticità a 28 gg di ca. 5000 MPa, resistenza al taglio 0,15 MPa, adesione $\geq 0,3$ N/mm² - FP:B (UNI EN 1015-12), fattore di resistenza alla diffusione del vapore $\mu = 15/35$ (UNI EN 1745), coefficiente di conducibilità termica $\lambda = 0,82$ W/m·K (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

La malta sarà impastata con mescolatore orizzontale, con agitatore meccanico o a mano e applicata, a mano, entro 2 ore.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: ca. 1650 kg di malta secca per ottenere 1000 l di malta bagnata (con 1 sacco da 25 kg si ottengono ca. 15 l di malta bagnata)

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com