

## MALTA FACCIA A VISTA 767

**EX NOVO**

Fornitura e posa in opera di bio-malta idrofugata, resistente ai solfati, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN 459-1) e sabbie con granulometria < 1,5 mm tipo **MALTA FACCIA A VISTA 767** della Linea EX NOVO Restauro Storico di Fassa Bortolo, per l'esecuzione di murature faccia a vista e per interventi di scuci-cuci su murature esistenti, conforme allo Standard ANAB ICEA dei Materiali per la Bioedilizia.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 998-2 per i prodotti di classe M10, dovrà possedere modulo di elasticità a 28 gg di ca. 8000 MPa, resistenza al taglio 0,15 MPa, fattore di resistenza alla diffusione del vapore  $\mu = 15/35$  (UNI EN 1745), coefficiente di conducibilità termica  $\lambda = 0,82$  W/m·K (UNI EN 1745), coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità  $c \leq 0,30$  kg/m<sup>2</sup>·min<sup>0,5</sup> (UNI EN 1015-18) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

La bio-malta sarà impastata con un mescolatore orizzontale, con agitatore meccanico o a mano e applicata, a mano, entro 2 ore.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

*Consumo:* ca. 1650 kg di malta secca per ottenere 1000 l di malta bagnata (con 1 sacco da 25 kg si ottengono ca. 15 l di malta bagnata)

**FASSA  
BORTOLO**  
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

**Fassa S.r.l.**

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

[www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com)

[fassab@fassabortolo.com](mailto:fassab@fassabortolo.com)