

MALTA FINA

Finitura a civile di intonaci di fondo interni su murature tradizionali mediante applicazione a mano di intonaco di finitura pronto all'uso, a base di grassello di calce (EN 459-1) e sabbie con granulometria < 0,6 mm tipo **MALTA FINA** di Fassa Bortolo.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 998-1 per i prodotti di classe GP-CSI-W0, dovrà possedere fattore di resistenza alla diffusione del vapore $\mu \leq 9$ (UNI EN 1015-19), adesione $\geq 0,1$ MPa - FP:B (UNI EN 1015-12), coefficiente di conducibilità termica $\lambda = 0,45$ W/m·K (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

L'intonaco di finitura sarà applicato con spatola metallica fino ad uno spessore massimo di 3 mm. La finitura avverrà con frattazzo di spugna con movimenti circolari dopo aver inumidito il supporto.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: 3-4 kg/m²



Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com