

Finitura di intonaci di fondo su murature tradizionali interne mediante applicazione a mano di intonaco di finitura a base di calce aerea (EN 459-1) e sabbie con granulometria 1-1,5 mm tipo **IB 15** di Fassa Bortolo. Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 998-1 per i prodotti di classe GP-CSI-W0, dovrà possedere fattore di resistenza alla diffusione del vapore $\mu \leq 9$ (UNI EN 1015-19), adesione $\geq 0,2$ MPa - FP:B (EN 1015-12), coefficiente di conducibilità termica $\lambda = 0,33$ W/m·K (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

L'intonaco di finitura sarà applicato con spatola metallica fino a uno spessore massimo di 2 mm. La finitura avverrà con frattazzo di plastica con movimenti circolari.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: 1 mm = ca. 2 kg/m²

1,5 mm = ca. 2,6 kg/m²



Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com