

Fornitura e posa in opera di malta a base di cemento Portland e sabbie con granulometria < 3 mm tipo **MM 100** di Fassa Bortolo, per l'esecuzione di murature in mattoni o blocchi in calcestruzzo.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 998-2 per i prodotti di classe M10, dovrà possedere modulo di elasticità a 28 gg di ca. 9000 MPa, resistenza al taglio 0,15 MPa, fattore di resistenza alla diffusione del vapore  $\mu = 15/35$  (UNI EN 1745), coefficiente di conducibilità termica  $\lambda = 0,89$  W/m·K (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

La malta sarà impastata con un mescolatore orizzontale, con agitatore meccanico o a mano e applicata, a mano, entro 2 ore.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

*Consumo:* ca. 1700 kg di malta secca per ottenere 1000 l di malta bagnata (con 1 sacco da 25 kg si ottengono ca. 14,5 l di malta bagnata)



**Fassa S.r.l.**

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

[www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com)

[fassab@fassabortolo.com](mailto:fassab@fassabortolo.com)