

Fornitura e posa in opera di malta fibrinforzata a base di calce aerea (EN 459-1), cemento Portland e sabbie con granulometria < 1,5 mm tipo **MS 20** di Fassa Bortolo, per l'esecuzione di murature in mattoni o blocchi in calcestruzzo e per interventi di intonacatura di superfici non estese.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti delle norme EN 998-1 e EN 998-2 per i prodotti rispettivamente di classe GP-CSII-W0 e M2,5, dovrà possedere resistenza al taglio 0,15 MPa, fattore di resistenza alla diffusione del vapore $\mu = 15/35$ (UNI EN 1745), coefficiente di conducibilità termica $\lambda = 0,72$ W/m·K (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

Preliminarmente all'intonacatura, sarà necessario trattare le superfici in calcestruzzo liscio con un rinzafo (computato a parte) tipo SP 22 di Fassa Bortolo.

Per l'impiego come malta per muratura sarà impastata in betoniera, con agitatore meccanico o a mano e applicata, a mano, entro 2 ore.

Per l'impiego come malta da intonaco sarà applicata a mano o con macchina intonacatrice in unico strato sino a spessori di 10 mm. Per spessori superiori fino a 20 mm l'intonaco deve essere applicato prima dell'indurimento dello strato sottostante.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: ca. 15 kg/m² con spessore 10 mm



Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com