

Trattamento di murature tradizionali preliminare all'intonacatura mediante applicazione a mano o a macchina di rinzafo a base di cemento Portland e sabbie con granulometria < 2 mm tipo **SP 22** di Fassa Bortolo, idoneo a favorire l'adesione dell'intonaco di fondo.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 998-1 per i prodotti di classe GP-CSIV-W1, dovrà possedere fattore di resistenza alla diffusione del vapore  $\mu \leq 32$  (UNI EN 1015-19), adesione  $\geq 0,5$  N/mm<sup>2</sup> - FP:B (EN 1015-2), resistenza a compressione a 28 gg 10 N/mm<sup>2</sup> (EN 1015-11), coefficiente di conducibilità termica  $\lambda = 0,83$  W/m·K (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

Il supporto dovrà essere essere libero da polvere, sporco, tracce di oli, grassi, cere.

Il rinzafo sarà applicato a mano o con macchina intonacatrice in un unico strato con spessori di 4-5 mm a totale copertura delle superfici da trattare.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

*Consumo:* ca. 3-5 kg/m<sup>2</sup>



**Fassa S.r.l.**

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

[www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com)

[fassab@fassabortolo.com](mailto:fassab@fassabortolo.com)