

Intonacatura di murature mediante applicazione a macchina di intonaco di fondo a base di gesso, calce aerea (EN 459-1) e sabbie con granulometria < 1,5 mm tipo **ZF 12** di Fassa Bortolo.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 13279-1 per i prodotti di classe B2-50-2, dovrà possedere resistenza a compressione a 28 gg > 2 MPa (UNI EN 1015-11), modulo di elasticità a 28 gg ca. 1500 MPa, coefficiente di conducibilità termica $\lambda = 0,43$ W/m·K (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

Per superfici in calcestruzzo eseguire un trattamento preliminare con aggrappante per intonaci a base gesso (computato a parte) tipo PAC 272 di Fassa Bortolo.

L'intonaco sarà applicato con macchina intonacatrice in unico strato sino a spessori di 20-30 mm.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: ca. 11,5 kg/m² per cm di spessore



Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com