

Intonacatura di murature mediante applicazione a mano o a macchina di intonaco di fondo a base di gesso, calce aerea (EN 459-1), perlite e sabbie con granulometria < 1,5 mm tipo **Z 161** di Fassa Bortolo.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 13279-1 per i prodotti di classe B4-50-2, dovrà possedere fattore di resistenza alla diffusione del vapore  $\mu = \text{ca. } 7$  (UNI EN 1015-19), resistenza a compressione a 28 gg > 2,5 MPa (UNI EN 1015-11), modulo elastico > 2000 MPa, coefficiente di conducibilità termica  $\lambda = 0,41 \text{ W/m}\cdot\text{K}$  (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

Per superfici in calcestruzzo eseguire un trattamento preliminare con aggrappante per intonaci a base gesso (computato a parte) tipo PAC 272 di Fassa Bortolo.

L'intonaco sarà applicato a mano o con macchina intonacatrice in unico strato sino a spessori di 30 mm.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

*Consumo:* ca. 10 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore