

Intonacatura di murature e finitura liscia di superfici intonacate mediante applicazione a mano di intonaco e lisciatura a base di gesso e farina di roccia con granulometria < 0,2 mm tipo **ZM 136** di Fassa Bortolo.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 13279-1 per i prodotti di classe B1-20-2, dovrà possedere fattore di resistenza alla diffusione del vapore  $\mu = \text{ca. } 8$  (UNI EN 1015-19), resistenza a compressione a 28 gg ca. 5 MPa (UNI EN 1015-11), coefficiente di conducibilità termica  $\lambda = 0,30 \text{ W/m}\cdot\text{K}$  (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

Per superfici in calcestruzzo eseguire un trattamento preliminare con aggrappante per intonaci a base gesso (computato a parte) tipo PAC 272 di Fassa Bortolo.

Il prodotto sarà applicato con spatola metallica con uno spessore minimo di 1 mm come intonaco di lisciatura e di 5 mm come intonaco monostrato su murature.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

*Consumo:* ca. 1 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore