

## **SCAGLIOLA**

Intonacatura di murature e finitura liscia di superfici intonacate mediante applicazione a mano di intonaco e lisciatura a base di gesso emidrato con granulometria < 0,3 mm tipo **SCAGLIOLA** di Fassa Bortolo.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 13279-1 per i prodotti di classe B1-20-2, dovrà possedere fattore di resistenza alla diffusione del vapore  $\mu = \text{ca. } 7$  (UNI EN 1015-19), resistenza a compressione a 28 gg  $\geq 4$  MPa (UNI EN 1015-11), coefficiente di conducibilità termica  $\lambda = 0,39$  W/m·K (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

Il prodotto sarà applicato in più mani con uno spessore minimo di 3 mm come lisciatura e di 5 mm come intonaco.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

*Consumo:* ca. 10 kg/m<sup>2</sup> per cm di spessore



**Fassa S.r.l.**

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

[www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com)

[fassab@fassabortolo.com](mailto:fassab@fassabortolo.com)