

SCAGLIOLA PRONTA

Intonacatura di murature e finitura liscia di superfici intonacate mediante applicazione a mano di intonaco e lisciatura a base di gesso emidrato con granulometria < 0,3 mm tipo **SCAGLIOLA PRONTA** di Fassa Bortolo.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 13279-1 per i prodotti di classe B1-20-2, dovrà possedere fattore di resistenza alla diffusione del vapore $\mu =$ ca. 7 (UNI EN 1015-19), resistenza a compressione a 28 gg \geq 2 MPa (UNI EN 1015-11), coefficiente di conducibilità termica $\lambda = 0,39$ W/m·K (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

Il prodotto sarà applicato in più mani con uno spessore minimo di 3 mm come lisciatura e di 5 mm come intonaco.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: ca. 10 kg/m² per cm di spessore



Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com