

Trattamento di murature tradizionali preliminare all'intonacatura mediante applicazione a mano o a macchina di rinzaffo, a base di legante idraulico ad effetto pozzolanico resistente ai solfati e sabbie con granulometria < 3 mm tipo **S 641** della Linea Classic di Fassa Bortolo, idoneo a favorire l'adesione dell'intonaco di fondo e a coadiuvare l'azione antisale nel caso di intonaco macroporoso.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 998-1 per i prodotti di classe GP-CSIV-W1, dovrà possedere fattore di resistenza alla diffusione del vapore  $\mu \leq 15$  (UNI EN 1015-19), adesione  $\geq 0,5$  MPa - FP:B (UNI EN 1015-12), resistenza a compressione a 28 gg 11 MPa (UNI EN 1015-11), coefficiente di conducibilità termica  $\lambda = 0,83$  W/m·K (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

La muratura dovrà essere priva di finiture e strati di intonaco. La superficie del supporto dovrà essere liberata da polvere, sporco e parti sfarinanti. Preliminarmente all'intonacatura di pareti umide, dovranno essere effettuati cicli di lavaggio della muratura e rimozione delle efflorescenze saline.

Il rinzaffo sarà applicato a mano o con macchina intonacatrice in unico strato con spessori di 4-5 mm a totale copertura delle superfici da trattare.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

*Consumo:* ca. 3-5 kg/m<sup>2</sup>