

LC7 RASOLISCIO

Finitura liscia di superfici interne ed esterne intonacate con prodotti a base di calce e cemento o superfici in calcestruzzo mediante applicazione a mano dell'intonaco di finitura a base di leganti idraulici selezionati e inerti naturali finissimi (granulometria < 150 µm) tipo **LC7 RASOLISCIO** di Fassa Bortolo.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 998-1 per i prodotti di classe GP-CSII-W2, dovrà possedere fattore di resistenza alla diffusione del vapore $\mu \leq 13$ (UNI EN 1015-19), adesione $\geq 0,4$ MPa - FP:B (UNI EN 1015-12), coefficiente di conducibilità termica $\lambda = 0,36$ W/m·K (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

L'intonaco di finitura sarà applicato con spatola metallica in due o più mani fino ad uno spessore massimo di 2 mm.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: ca. 0,6-0,8 kg/m² per mm di spessore



Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com