

Finitura liscia di superfici intonacate interne mediante applicazione a mano di intonaco di lisciatura a base di gesso, calce aerea (EN 459-1) e farina di roccia con granulometria < 0,1 mm tipo **ZL 25** di Fassa Bortolo.

Il prodotto, oltre a rispettare i requisiti della norma EN 13279-1 per i prodotti di classe B3-20-2, dovrà possedere fattore di resistenza alla diffusione del vapore $\mu \leq 8$ (UNI EN 1015-19), coefficiente di conducibilità termica $\lambda = 0,41$ W/m·K (UNI EN 1745) ed euroclasse di reazione al fuoco A1.

L'intonaco di finitura sarà applicato con spatola metallica in due o più mani fino ad uno spessore massimo di 3 mm.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: ca. 0,9 kg/m² per mm di spessore



Fassa S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com

fassab@fassabortolo.com