

# GYPSOTECH® STD ZERO TIPO A

## TECHNISCHES DATENBLATT

Gipskartonplatte



### Typologie

Basisbauplatte für den Normalgebrauch (Typ A gemäß EN 520); die spezielle äußere Kartonummantelung mit niedrigem Brennwert ermöglicht die Einstufung in die Euroklasse A1 betreffend das Brandverhalten, und zwar überall dort, wo dies aufgrund spezifischer Vorschriften für den Brandschutz anstatt einer STD Bauplatte erforderlich ist.

### Zusammensetzung

Gipsschicht (Calciumsulfat-Bi-Hydrat  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) mit spezifischen Zusatzstoffen, ummantelt von zwei Spezialkartonagen mit niedrigem Brennwert.

### Plattenfarbe

Bei der Montage bleibt jene Seite auf Sicht, die aus einer hellen elfenbeinfarbenen Kartonage besteht.

### Verwendung

Verwendbar für die Anfertigung von Wandflächen, Vorsatzschalen und Deckenabhängungen. **Für die korrekte Anwendung empfiehlt sich immer die Zurateziehung des Technischen Handbuchs.**



www.environdec.com

S-P-06426



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	STD ZERO BA 13	STD ZERO BA 15
Typ	A	A
Schichtstärke (mm)	12,5	15
Breite (mm)	1.200	1.200
Länge (mm)	3.000	3.000
Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	9,6	11,6
Dickentoleranz (mm)	± 0,4	± 0,4
Breitentoleranz (mm)	0 / -4	0 / -4
Längentoleranz (mm)	0 / -5	0 / -5
Gewichtstoleranz in %	± 2	± 2
Schiefwinkligkeit (mm/m)	≤ 2,5	≤ 2,5
Belastungsgrenze der Biegebruchlast längs EN 520 (N)	≥ 550	≥ 650
Belastungsgrenze der Biegebruchlast längs NF 081** (N)	≥ 600	≥ 750
Effektive* Biegebruchlast längs (N)	≥ 630	≥ 780
Belastungsgrenze der Biegebruchlast quer EN 520 (N)	≥ 210	≥ 250
Belastungsgrenze der Biegebruchlast quer NF 081** (N)	≥ 210	≥ 260
Effektive* Biegebruchlast quer (N)	≥ 250	≥ 350
Brandverhalten (EN 13501-1)	A1	A1
Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK)	0,21	0,21
Dampfsperwert trocken/feucht (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4
Oberflächenhärte (Ø Eindrückung mm)	≤ 20	≤ 20
Verformung SL (mm)	≤ 2,4	≤ 1,9
Verformung ST (mm)	≤ 1,2	≤ 0,9
Zertifizierung EPD ***	S-P-06426	
(*) Mittelwert betreffend die Produktionsdaten		
(**) Wert für die folgende Platte nicht erwartet		
(***) Dieses Produkt/diese Serviceleistung verfügt über eine zertifizierte Umwelt-Produktdeklaration (EPD), die Auskunft über umweltrelevante Eigenschaften, über Inhaltstoffe und die Recyclingfähigkeit gibt; sie wurde gemäß den Anforderungen des Internationalen Systems EPD® überprüft und verifiziert. Weitere Informationen sind unter <a href="http://www.environdec.com">www.environdec.com</a> erhältlich.		

### Bezugsnorm

EN 520

### Kantenausbildung

AK = Abgeflachte Kante

Die Angaben beziehen sich auf Versuche und Verfahren gemäß Produktnorm EN 520 und auf die Zertifizierungsverordnung NF 081 (soweit vorgeschrieben). Der Anwender hat auf jeden Fall die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen und trägt für die sich aus dem Gebrauch ergebenden Folgen die alleinige Verantwortung. Die Firma Fassa behält sich das Recht vor, technische Abänderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen. Während der Lagerung, der Anwendung und jedenfalls noch vor dem Aufbringen der Endbeschichtung sind all jene Vorkehrungen zum Schutz der Platten vor Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung zu treffen, wodurch es zu Farbtonänderungen kommen könnte. Technische Spezifikationen in Hinblick auf den Gebrauch der Produkte von Fassa Bortolo im Struktur- oder Brandschutzbereich sind nur dann von offiziellem Charakter, wenn sie vom "Technischen Kundendienst" und von der "Forschungsentwicklung und Qualitätssicherung" Fassa Bortolo erteilt werden. Sofern erforderlich, wenden Sie sich an den Technischen Servicedienst des jeweiligen Landes (IT: [area.tecnica@fassabortolo.com](mailto:area.tecnica@fassabortolo.com), ES: [asistencia.tecnica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.tecnica@fassabortolo.com), PT: [assistencia.tecnica@fassabortolo.com](mailto:assistencia.tecnica@fassabortolo.com), FR: [bureau.technique@fassabortolo.com](mailto:bureau.technique@fassabortolo.com), UK: [technical.assistance@fassabortolo.com](mailto:technical.assistance@fassabortolo.com)). Es wird daran erinnert, dass laut den geltenden Rechtsvorschriften für obgenannte Produkte eine Beurteilung von Seiten der beauftragten Fachperson erforderlich ist.