

La regolarizzazione di superfici orizzontali all'interno dovrà essere effettuata con una lisciatura autolivellante cementizia a presa veloce, con spessori di impiego da 1 a 10 mm tipo **SL 416** di Fassa Bortolo, classificata CT-C30-F7 secondo EN 13813.

Ideale per livellare massetti, getti in calcestruzzo e pavimenti ceramici esistenti. Il prodotto dovrà essere applicato su un supporto meccanicamente resistente, dimensionalmente stabile, privo di fessure, pulito ed esente da umidità di risalita. In funzione della tipologia di supporto, sarà necessario trattare preliminarmente il fondo con idonei primer (tipo PRO-MST o AG 15 o PRIMERTEK 101 o PRIMER DG 74 di Fassa Bortolo).

La lisciatura dovrà appartenere alla classe A+ secondo Decreto della Repubblica Francese del 19 aprile 2011.

Il prodotto dovrà inoltre soddisfare le seguenti caratteristiche prestazionali:

Densità massetto indurito:	ca. 2000 kg/m ³
Tempo di lavorabilità:	ca. 30 minuti
Pedonabilità:	ca. 3 ore
Resistenza alle sollecitazioni parallele al piano di posa:	≥ 1,6 N/mm ²

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: ca. 1,6 kg/m² per mm di spessore.