

Per la sigillatura di condutture in cemento, per posare falsi telai in legno e metallo, chiusini stradali, per il fissaggio di scatole elettriche, tubazioni, sanitari, cardini, zanche, ecc. utilizzare un legante idraulico a presa rapida tipo **CR 90** di Fassa Bortolo, a base di cemento ad alta resistenza, inerti selezionati ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità e conferire una rapida presa.

La superficie della muratura deve essere esente da polvere, tracce d'olio o prodotti di scasseratura, efflorescenze saline o fuliggine. Su queste superfici, irruvidite e bagnate fino a saturazione, si procederà con l'applicazione a cazzuola del legante a presa rapida.

La malta dovrà appartenere alla classe A+ secondo Decreto della Repubblica Francese del 19 aprile 2011.

Il prodotto dovrà inoltre soddisfare le seguenti caratteristiche prestazionali:

Tempo di lavorabilità:	ca. 3 minuti
Tempo di presa:	ca. 5 minuti
Possibilità di carico:	ca. 3 ore
Resistenza a compressione dopo 3 ore:	ca. 8 MPa
Resistenza a compressione dopo 24 ore:	ca. 12 MPa
Resistenza a compressione dopo 7 giorni:	ca. 20 MPa
Resistenza a compressione dopo 28 giorni:	ca. 25 MPa

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: ca. 1,8 kg/dm³.