

## **AQUAZIP RDY**

L'impermeabilizzazione degli ambienti umidi interni dovrà essere effettuata con una guaina impermeabilizzante monocomponente elastica fino a basse temperature (-5°C), pronta all'uso, composta da resine elastiche esenti da solventi, additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione, classificato DM-O1 secondo EN 14891 tipo **AQUAZIP RDY** di Fassa Bortolo. Il prodotto dovrà essere applicato in due mani incrociate, su supporto meccanicamente resistente, dimensionalmente stabile, integro, pulito, asciutto e non soggetto ad umidità di risalita, privo di asperità a spatola metallica o a rullo, con spessore massimo di 1mm per mano. Dovrà essere adottata la tecnica della doppia passata eventualmente interponendo tra la prima e la seconda mano, come armatura di rinforzo in ambienti con elevate sollecitazioni, un tessuto non tessuto con grammatura di ca. 85 g/m<sup>2</sup> (tipo **FASSATNT 80** di Fassa Bortolo). Lo spessore totale dovrà essere almeno di 1 mm.

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

*Consumo:* ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup>



**Fassa S.r.l.**

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano TV

Tel +39 0422 7222 - Fax +39 0422 887509

[www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com)

[fassab@fassabortolo.com](mailto:fassab@fassabortolo.com)