

La posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica e/o materiali lapidei stabili all'umidità e non sensibili alla macchiatura, dovrà essere effettuata con un adesivo cementizio migliorato, a scivolamento verticale nullo, con tempo aperto allungato, classificato C2TE secondo EN 12004 tipo **AP 71 TECH** di Fassa Bortolo che permetta uno spessore fino a 10 mm. Su supporti a base gesso applicare un primer (tipo PRIMER DG 74 di Fassa Bortolo). La posa dovrà essere effettuata rispettando le indicazioni della norma UNI 11493-1 e UNI 11714-1.

L'adesivo dovrà essere classificato EC1 PLUS dall'associazione tedesca GEV.

Il prodotto dovrà inoltre soddisfare le seguenti caratteristiche prestazionali:

Densità adesivo indurito:	ca. 1500 kg/m ³
Durata dell'impasto:	ca. 8 ore
Tempo aperto:	≥ 30 minuti
Tempo di registrazione:	ca. 60 minuti
Tempo di attesa per la sigillatura delle fughe:	ca. 1 giorno
Messa in esercizio:	7-14 giorni

Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità alla scheda tecnica aggiornata.

Consumo: ca. 3-6 kg/m²